



## HEMUCRYL48190

<b>Beskrivelse:</b>	HEMUCRYL 48190 is a water-borne paint based on acrylic dispersion with good anticorrosive properties. Contains zinc phosphate as anticorrosive pigment. Especially suited for application in shops by airless spray.
<b>Anbefalet brug:</b>	As a self-priemd coating system for new steel and repair and maintenance of old steel-work un mildly to moderately corrosive environment.
<b>Driftstemperaturer:</b>	Maks., kun tør eksponering: 120°C
<b>Tilgængelighed:</b>	Ikke inkluderet i gruppesortimentet. Tilgængelighed underlagt særlig aftale.
<b>PRODUKTDATA:</b>	
Kulør-nr./farver:	17620/ Lys grå
Udseende:	Mat
Praktisk volumen tørstof, %:	51 ± 1
Teoretisk strækkeevne:	5.1 m <sup>2</sup> /l [204.5 sq.ft./US gallon] - 100 mym
Flammepunkt:	Ingen.
Vægtfylde:	1.3 kg/liter [11.2 lbs/US gallon]
Berøringstør:	2 ca. time(r) 20°C se BEMÆRKNINGER på bagsiden
VOC-indhold:	44 g/l [0.4 lbs/US gallon]
Holdbarhed:	1 år 20°C <i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>
<b>PÅFØRINGSDATA:</b>	
Påføringsmetode:	Luftløs sprøjte / Pensel (pletning)
Fortynder (maks.vol.):	Ferskvand (5%) / Ferskvand (5%)
Anbefalet dyse:	0.015 - 0.019 "
Min. dysetryk:	130 bar [1885 psi] (Data for luftløs sprøjte er vejledende)
Værktøjsrengøring:	Ferskvand (Se separat HEMUCRYL PÅFØRINGSVEJLEDNING.)
Tørfilmtykkelse:	100 mym [4 mils] (se BEMÆRKNINGER på bagsiden)
Vådfilmtykkelse:	200 mym [8 mils]
Overmalingsinterval, min.:	I henhold til separat PÅFØRINGSVEJLEDNING
Overmalingsinterval, maks.:	I henhold til separat PÅFØRINGSVEJLEDNING
<b>Sikkerhed:</b>	Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).



## HEMUCRYL48190

FORBEHANDLING:	Se separat HEMUCRYL PÅFØRINGSVEJLEDNING.
PÅFØRINGSBETINGELSER:	Se separat HEMUCRYL PÅFØRINGSVEJLEDNING. Anvendes kun, hvor påføring og tørring kan foregå ved temperaturer over: 10°C. Det bedste resultat opnås ved: over 15°C.
FOREGÅENDE MALING:	Se separat HEMUCRYL PÅFØRINGSVEJLEDNING. Gamle, opløsningsmiddelbaserede lag kan overmales efter en meget omhyggelig rensning. Det anbefales dog at udføre en prøve for at sikre vedhæftning mellem lagene. Gamle, kemisk hærdede lag (alkyd, epoxy, polyuretan etc.) kan også overmales. Det anbefales
EFTERFØLGENDE MALING:	Ingen eller ifølge specifikation.
BEMÆRKNINGER:	
Påføring(er):	For at opnå korrekt filmdannelse skal de anbefalede dysestørrelser anvendes. Hvis påføringen udføres med rulle/pensel, påføres rigelig maling. Anvend pensler med syntetiske fibre. Ruller skal enten være af mohair eller filt.
Filmtykkelser/fortynding:	Afhængig af formålet og anvendelsesområde kan der specificeres i andre lagtykkelser. Dette vil ændre strækkeevnen og kan ændre tørretiden og overmalingsintervallet. Normalt specifikationsområde er: 75-125 mym.
Overmalingsintervaller:	Der er intet maksimalt overmalingsinterval, men efter forlænget eksponering i forurenede atmosfære, fjernes den opsamlede forurening ved (højtryks)spuling med ferskvand og efterfølgende tørring.
Bemærk:	<b>HEMUCRYL48190 Kun til professionel brug.</b>
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

4819017620

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på [www.hempel.com](http://www.hempel.com). Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.  
Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.  
Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.