

概述:	老人牌银粉漆 51570 是一种油性树脂通用型铝粉漆，反光性强。
用途:	可作为热管道，排气管，烟囱和其它温度短期可达 250℃的热表面，以及长期耐温 200℃的表面。作为面漆适用于在轻微至中等腐蚀性环境下要求反光、铝质表面或有一定热度的钢材或木材内外表面。
使用温度:	仅用于干燥条件下：200℃，短期耐温可达 250℃。
认证:	符合美国食品和药品管理局审批的“联邦条例”中“食品添加剂条例”第 175，300 章（关于干食品运输方面）的规定。 经英国纽卡斯尔职业健康协会鉴定为对谷物无害产品。 符合 EU Directive 2004/42/EC，I 子类别。

#### 物理参数:

颜色/色号:	铝色/19000
漆面:	有光(见备注)
体积固体含量:	38±2%
理论涂布率:	15.2 米 <sup>2</sup> /升-25 微米
闪点:	38℃
比重:	0.9 千克/升
表干:	1 小时(20℃)
透干:	3.5 小时(20℃)
挥发性有机化合物含量(V.O.C):	505 克/升
储存期:	自生产之日起 5 年（25℃）。

#### 施工说明:

施工方法:	无气喷涂/空气喷涂/刷涂
稀释剂:	无需稀释（见备注）
喷孔:	0.43 毫米
喷出压力:	10 兆帕（无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整）
工具清洗:	老人牌稀释剂 08080
漆膜厚度:	干膜:25 微米(见备注) 湿膜:75 微米
重涂间隔:	根据指标要求

表面处理:	新钢材: 用适当的清洁剂清除油脂。用高压淡水清除盐份和其它污染物。用动力工具清理至 St3 级或喷砂达到 Sa2 级 (ISO 8501-1:2007)。用老人牌醇酸漆打底。 维修和保养: 用适当的清洁剂清除油脂。用高压淡水清除盐份和其它污染物,用喷砂法或动力工具除去铁锈及松散物质。扫除残余物, 用老人牌醇酸漆做底漆, 然后用本品补涂漏涂区域。
施工条件:	仅可在干燥、清洁且温度高于露点的表面施工, 以免凝露, 在狭窄的空间施工和干燥期间, 应提供大量通风。
先涂油漆:	钢材表面温度低于 120°C 时, 用老人牌醇酸底漆。在 120-200°C 时, 自作底漆。
加涂油漆:	无
备 注:	颜色: 本品在施工后有黄变趋势, 这不影响性能, 也不影响面漆的施工。 施工: 本品适合喷涂。若刷涂, 可选用不宽于 10 厘米的平头刷, 无须稀释。涂漆后, 宜轻轻向一个方向抹平漆面, 如果漆刷或滚筒用力过大, 漆面就会出现皱纹, 变灰而失去光泽, 这只是影响外观, 并不影响漆膜的防护性能。 漆面: 高温条件下, 本品会变灰并失光, 但这只是表面变化, 并不影响其防护性能。
安 全:	小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的安全事项。此外, 还应参考《材料安全说明》并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。
注 意:	本品仅适用于专业用途。
公布日期:	2016 年 4 月-5157019000