

<b>Beskrivelse:</b>	HEMPALIN DANREX 52360 er en alsidig, alkydbaseret økonomimaling med forholdsvis gode penetrationsegenskaber på grove og porøse materialer. Uskadelig for kornlast.
<b>Anbefalet brug:</b>	1. Som primer/slutstrykning indvendigt på stål og træ som f.eks. i lastrum og andre tørre områder som f. eks. maskinrum, inklusiv tanktoppe, hovedmotor og hjælpemotorer. 2. Som primer i alkydbaserede malingsystemer i mildt korrosivt miljø.
<b>Driftstemperaturer:</b>	Maks., kun tør eksponering: 120°C
<b>Certifikater/Godkendelser:</b>	Testet for evt. skadelig virkning på kornlaster ved Newcastle Occupational Health & Hygiene, Storbritannien.
<b>Tilgængelighed:</b>	En del af gruppesortimentet. Lokal tilgængelighed bør bekræftes.
<b>PRODUKTDATA:</b>	
Kulør-nr./farver:	10670* / Grå.
Udseende:	Halvblank
Praktisk volumen tørstof, %:	56 ± 1
Teoretisk strækkeevne:	14 m <sup>2</sup> /l [561.4 sq.ft./US gallon] - 40 mym
Flammepunkt:	38 °C [100.4 °F]
Vægtfylde:	1.3 kg/liter [11 lbs/US gallon]
Støvtør:	4 time(r) 20°C
Gennem-tør:	6 time(r) 20°C
VOC-indhold:	350 g/l [2.9 lbs/US gallon] <i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>
<b>PÅFØRINGSDATA:</b>	
Påføringsmetode:	Luftløs sprøjte / Luftsprøjte / Pensel
Fortynder (maks.vol.):	08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%) se BEMÆRKNINGER på bagsiden
Anbefalet dyse:	0.018 - 0.021 "
Min. dysetryk:	150 bar [2175 psi] (Data for luftløs sprøjte er vejledende)
Værktøjsrengøring:	HEMPEL'S THINNER 08230
Tørfilmtykkelse:	40 mym [1.6 mils]
Vådfilmtykkelse:	75 mym [3 mils]
Overmalingsinterval, min.:	I henhold til specifikation.
Overmalingsinterval, maks.:	I henhold til specifikation.
<b>Sikkerhed:</b>	Emballagen er forsynet med advarselmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produkt(erne).

FORBEHANDLING:	<b>Nyt stål:</b> Fjern olie, fedt etc. omhyggeligt med et egnet rengøringsmiddel. Fjern salte og anden forurening ved højtryksspuling med ferskvand. Sandblæsning til Sa 2 (ISO 8501-1:2007) anbefales. Om ønsket kan en passende shopprimer anvendes til midlertidig beskyttelse. Beskadigelser samt forurening af shopprimeren ved lagring eller bearbejdning bør omhyggeligt afrensnes før overmaling. Fjern olie, fedt etc. omhyggeligt med et egnet rengøringsmiddel. Fjern salte og anden forurening ved højtryksspuling med ferskvand. Fjern rust og løs maling ved sandblæsning eller ved mekanisk afrensning til St 3 (ISO 8501-1:2007) (mindre områder) før overmaling.
PÅFØRINGSBETINGELSER:	Påføres kun på en tør og ren overflade med en temperatur over dugpunktet for at undgå kondensation. Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.
FOREGÅENDE MALING:	Ingen eller ifølge specifikation. Anbefalede systemer er: HEMPALIN PRIMER 12050
EFTERFØLGENDE MALING:	Kan overmales med sig selv eller i henhold til specifikation.
BEMÆRKNINGER:	
Påføring(er):	Før overmaling efter eksponering i forurenede miljøer rengøres overfladen grundigt med højtryksspuling med ferskvand og efterfølgende tørring.
Filmtykkelser/fortynding:	THINNER 08080 kan anvendes til sprøjtepåføring, dog med en vis risiko for rynkedannelse af et forgående <b>nypåført</b> HEMPALIN malingslag.
Bemærk:	<b>HEMPALIN DANREX 52360 Kun til professionel brug.</b>
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

5236010670

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på [www.hempel.com](http://www.hempel.com). Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.

Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.