

47140: BASE 47149: CURING AGENT 98140

Περιγραφή:	Το HEMPADUR 47140 είναι ένα εποξικό χρώμα, δύο συστατικών, ξήρανσης με προσαγωγή πολυαμίδης, υψηλού πάχους μεμβράνης που συνδυάζει ένα σχετικά υψηλό περιεχόμενο όγκου στερεών με ένα σύντομο χρόνο στεγνώματος. Σύμμορφο προς ΠΟΕ.
Συνιστώμενη χρήση:	Ως αστάρι σε ήπια προς μέτρια ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα. Ως ενδιάμεση ή τελική στρώση σε εποξικά συστήματα σε μέτρια προς εξαιρετικά διαβρωτικά ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα. Ως τελική στρώση, όπου η συνήθης εξωτερική αισθητική εμφάνιση των εποξικών χρωμάτων είναι αποδεκτή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε επιφάνειες με στεγνό πυριτικό ψευδάργυρο (προϊόντα GALVOSIL) ή με σπρέι μεταλλωμένες επιφάνειες για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο εξογκωμάτων.
Θερμοκρασία:	Μέγιστο, ξηρή έκθεση μόνο: 140°C/284°F
Πιστοποιητικά/Εγκρίσεις:	Πληροί την Οδηγία της ΕΕ 2004/42/ΕΚ: υποκατηγορία j.
Διαθεσιμότητα:	Μέρος του καταλόγου προϊόντων. Η τοπική διαθεσιμότητα υπόκειται σε επιβεβαίωση.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:	
Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:	20450 (RAL 9001)* / Κρεμ
Φινίρισμα:	Ημι-γυαλιστερό
Ποσοστό στερεών κ.ό., %:	70 ± 1
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση:	5.6 m ² /l [224.6 sq.ft./US gallon] - 125 μm/5 mils
Σημείο ανάφλεξης	23 °C [73.4 °F]
Ειδικό βάρος	1.5 kg/l [12.9 lbs/US gallon]
Επιφανειακώς ξηρό:	1 ώρα 20°C/68°F
Μέσω - ξηρό:	2 ώρα(ες) 20°C/68°F
Πλήρως σκληρυμένο:	7 ημέρα(ες) 20°C/68°F
Περιεκτικότητα πτητικών:	299 g/l [2.5 lbs/US gallon]
Διάρκεια αποθήκευσης:	3 έτη για το BASE και 3 έτος (25°C) για το CURING AGENT από την στιγμή της παραγωγής. *άλλες αποχρώσεις ανάλογα με τον κατάλογο προϊόντων.
<i>Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.</i>	
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:	
Έκδοση, αναμεμιγμένο προϊόν:	47140
Αναλογία ανάμιξης:	BASE 47149: CURING AGENT 98140 4:1 κατ' όγκον
Μέθοδος εφαρμογής:	Ψεκασμός χωρίς αέρα / Πινέλο
Διαλύτης (μέγ. όγκ.):	Συνήθως λιγότερο από: 5%, ανάλογα με το σκοπό βλ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο πίσω μέρος της σελίδας
Χρόνος χρήσης:	1 ώρα 20°C/68°F
Άνοιγμα ακροφυσίου:	0.019 - 0.021 "
Πίεση ακροφυσίου:	225 bar [3262.5 psi] (Τα δεδομένα ψεκασμού χωρίς αέρα είναι ενδεικτικά και υπόκεινται σε προσαρμογή)
Καθαρισμός εργαλείων:	HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, στεγνή:	125 μm [5 mils] βλ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο πίσω μέρος της σελίδας
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, υγρή:	175 μm [7 mils]
Διάστημα επόμενης επίστρωσης, ελάχ.:	βλ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο πίσω μέρος της σελίδας
Διάστημα επόμενης επίστρωσης, μέγ.:	βλ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο πίσω μέρος της σελίδας
Ασφάλεια:	Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Side: 2/2