

Popis:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 je nezakrývající, ale denní světlo silně odrážející akrylová barva obsahující fluorescenční pigmenty, které dodávají intenzivní barevný dojem a vysokou viditelnost (HIVEE). Tato skutečnost nemá žádný vliv ve tmě, a je nutné použít HEMPEL'S HI-vee LACQUER 06520 jako následující nátěr ke zlepšení odolnosti na světle.
Doporučené použití:	Pro život zachraňující vybavení a pro varovné účely na vyčnívající nebo pohybující se objekty, atd.
Provozní teplota	Maximálně, pouze za sucha: 80°C/176°F viz. POZNÁMKY na druhé straně
Dostupnost:	Součástí nabídkového listu. Místní dostupnost proti potvrzení.
FYZIKÁLNÍ ÚDAJE:	
Číslo odstínů/odstíny:	50180*/ Oranžový
Konečný vzhled:	Polo-lesklý
Objem sušiny, %:	44 ± 1
Teoretická vydatnost:	11 m ² /l [441.1 sq.ft./US gallon] - 40 µm/1.6 mils
Bod vzplanutí:	38 °C [100.4 °F]
Specifická hmotnost:	1 kg/litr [8 lbs/US gallon]
Doba povrchového zaschnutí:	1 hod. 20°C
Doba proschnutí:	1.5 hod. 20°C
Obsah VOC:	445 g/l [3.7 lbs/US gallon]
	<i>* Další odstíny jsou dostupné dle nabídkového listu.</i>
	<i>Uvedené fyzikální konstanty jsou nominální hodnoty podle schválených předpisů firmy HEMPEL.</i>
APLIKAČNÍ DETAILY:	
Metoda aplikace:	Bezvzduchové stříkání / Vzduchové stříkání / Štětce
Ředidlo (max. objem):	08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%)
Velikost ústí trysky:	0.015 - 0.018 "
Tlak na trysce	150 bar [2175 psi] (Údaje pro bezvzduchové stříkání jsou doporučené a mohou být přizpůsobeny)
Čištění nářadí:	HEMPEL'S THINNER 08230
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, suchá:	40 µm [1.6 mils]
Doporučená tloušťka nátěrového filmu, mokrá:	100 µm [4 mils]
Přetírací interval, min:	Dle specifikace.
Přetírací interval, max:	Dle specifikace.
Bezpečnost:	Při manipulaci postupujte opatrně. Před a během použití dodržujte všechny bezpečnostní instrukce na nálepkách balení, seznáme se s pokyny v bezpečnostních listech výrobku firmy HEMPEL a dodržujte platné bezpečnostní předpisy.

PŘÍPRAVA POVRCHU:	Dle specifikace.
APLIKAČNÍ PODMÍNKY:	Aplikujte pouze na čistý a suchý povrch při teplotě nad rosným bodem, aby nedocházelo ke kondenzaci. V uzavřených prostorech zajistěte dostatečné větrání během aplikace a schnutí.
PŘEDCHOZÍ NÁTĚR:	Dle specifikace. Doporučené kombinace jsou: HEMPATEX
NÁSLEDNÝ NÁTĚR:	HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520
Poznámky	
Atmosférická / provozní teplota:	Dlouhodobý přímý kontakt při teplotách přibližně nad 40°C může způsobit vtisky do nátěrového filmu.
Aplikace:	Zamezte teplotám nad: 20°C
Poznámka:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 Pouze pro profesionální použití.
VYDAL:	HEMPEL A/S

5654050180

Tento Údajový list výrobku nahrazuje ty vydané dříve.

Vysvětlení, definice a rozsah - viz. dokument "Vysvětlující poznámky k údajovým listům výrobků", který je dostupný na www.hempel.cz. Údaje, specifikace, nařízení a doporučení uvedená v tomto údajovém listu vycházejí ze zkušeností získaných za řízených nebo speciálně definovaných okolností. Jejich přesnost, kompletnost nebo vhodnost pro skutečné podmínky jakéhokoli zamýšleného použití není zaručena a musí být stanovena uživatelem.

Výrobky jsou dodávány a jakákoliv technická pomoc je poskytovaná v souladu se VŠEOBECNÝMI PODMINKAMI PRO PRODEJ, DODÁVKY A SLUŽBY firmy Hempel, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak. Výrobce a prodejce není v žádném rozsahu, nad rámec zde uvedeného, odpovědný za dosažené výsledky, škody, přímá či následná poškození vyplývající z použití výše doporučeného, uvedeného na zadní straně listu či jinde. Výrobní údaje podléhají změnám bez upozornění a jejich platnost bude automaticky ukončena po pěti letech od vydání.