

Tuotekuvaus:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 on huonosti peittävä, mutta voimakkaasti päivänvaloa heijastava akryyli-maali, joka sisältää fluoresoivia pigmenttejä. Ne tehostavat väriä ja näkyvyyttä (HI-VEE). HEMPEL'S HI-VEE 56540 ei näy pimeässä ja vaatii pinnaksi HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520 valonkestävyyden parantamiseksi.
Suosittelava käyttö:	Hengenpelastuslaitteisiin ja varoitustarkoituksiin, kuten esim. ulkonevat tai liikkuvat kohteet.
Käyttölämpötilat:	Maksimi, vain kuiva käyttölämpötila: 80°C/176°F katso HUOMAUTUKSET seuraavalla sivulla
Saatavuus:	Sisältyy Hempel-ryhmän vakiotuotevalikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.
TEKNISET TIEDOT:	
Sävynumero/Sävy:	50180*/ Oranssi
Kiiltoaste:	Puolikiiltävä
Kuiva-aine pitoisuus, %:	44 ± 1
Teoreettinen riittävyys:	11 m ² /l [441.1 sq.ft./US gallon] - 40 mikronia
Leimahduspiste:	38 °C [100.4 °F]
Ominaispaino:	1 kg/litra [8 lbs/US gallona]
Pintakuiva:	1 tuntia 20°C/68°F
Läpukuiva:	1.5 tuntia 20°C/68°F
VOC-pitoisuus:	445 g/l [3.7 lbs/US gallona]
	<i>*muut sävyt tuotevalikoiman mukaan</i>
	<i>Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.</i>
KÄYTTÖOHJEET:	
Levitysmenetelmä:	Korkeapaineruisku / Ilmaruisku. / Sivellin
Ohenne (enintään, til.):	08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%)
Suosittelu suutin:	0.015 - 0.018 "
Suutinpaine:	150 bar [2175 psi] (Korkeapaineruiskuarvot ovat ohjeellisia ja riippuvat säädöistä)
Välineiden puhdistus:	HEMPEL'S THINNER 08230
Kalvonpaksuus, kuiva:	40 mikronia [1.6 mils]
kalvonpaksuus, märkä:	100 mikronia [4 mils]
Ylimaalaus aika, vähintään:	Maalauserittelyn mukaan.
Ylimaalaus aika, enintään:	Maalauserittelyn mukaan.
Turvallisuus:	Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana.

PINNAN ESIKÄSITTELY:	Maalauserrittelyn mukaan.
MAALAUSSOLOSUHTEET:	Levitä vain kuivalle ja puhtaalle pinnalle lämpötilan ollessa kastepisteen yläpuolella. Näin vältetään kondensaatiolta. Suljetuissa tiloissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta maalauksen ja kuivumisen aikana.
EDELTVÄ KERROS:	Maalauserrittelyn mukaan. Suositellut järjestelmät ovat: HEMPATEX
SEURAAVA MAALIKERROS:	HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520
Huomautuksia	
Sääolosuhteet/käyttölämpötilat:	Pitkittynyt suora altistuminen noin yli 40°C/104°F lämpötiloille voi aiheuttaa painaumuksia tai uurteita kalvoon.
Käyttöohjeet:	Vältä lämpötiloja yli: 20°C/68°F
Huom:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 Ainoastaan ammattikäyttöön.
JULKAISIJA:	HEMPEL A/S

5654050180

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.

Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".

Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.

Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.