

Descrizione:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 è una pittura acrilica non coprente con proprietà riflettenti, contenente pigmenti fluorescenti che danno una colorazione intensa e una visibilità molto elevata (HI-VEE). Non ha efficacia nell'oscurità e richiede l'applicazione della vernice HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520 per rafforzare la visibilità.
Uso consigliato:	Finitura per lance di salvataggio e per uso anti-infortunistico per segnalare la presenza di oggetti in movimento o sporgenti.
Temperatura di servizio:	Esposizione a secco max., solo: 80°C/176°F vedi NOTE retro
Disponibilità	Prodotto incluso nell'Assortimento del Gruppo. La disponibilità deve essere confermata localmente.
COSTANTI FISICHE :	
Tinta/Colore:	50180*/ Arancione
Finitura	Semi-lucida
Solidi in volume, %	44 ± 1
Resa teorica:	11 m ² /l [441.1 sq.ft./US gallon] - 40 micron/1.6 mils
Punto di infiammabilità	38 °C [100.4 °F]
Peso specifico	1 kg/litro [8 lb/galloni USA]
Superficie asciutta al tatto:	1 ora(e) 20°C/68°F
Completamente asciutta:	1.5 ora(e) 20°C/68°F
Contenuto COV	445 g/l [3.7 lb/galloni USA]
	<i>* altri colori come da lista d'assortimento</i>
	<i>Le costanti fisiche dichiarate sono dati nominali delle formule approvate dal GRUPPO HEMPEL.</i>
DETTAGLI DI APPLICAZIONE:	
Metodo di applicazione	Spruzzo airless / Spruzzo / Pennello
Diluyente, (volume max)	08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%)
foro ugello	0.015 - 0.018 "
pressione ugello	150 bar [2175 psi] (I dati per lo spruzzo airless sono indicativi e soggetti a regolazioni)
Pulizia dell'attrezzatura	HEMPEL'S THINNER 08230
Spessore a secco indicato	40 micron [1.6 mils]
Spessore a umido indicato	100 micron [4 mils]
Intervallo di ricopertura, min	Come da specifica.
Intervallo di ricopertura, max	Come da specifica.
Sicurezza:	Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, osservare tutte le precauzioni indicate sull'etichetta e consultare le Schede di Sicurezza. Seguire tutte le vigenti norme nazionali e locali inerenti la sicurezza.

PREPARAZIONE SUPERFICIALE: Come da specifica.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE: Applicare esclusivamente su una superficie asciutta e pulita con una temperatura superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa. In spazi ristretti, ventilare adeguatamente l'area durante l'applicazione e l'essiccazione.

MANO PRECEDENTE: Come da specifica. I cicli raccomandati sono: HEMPATEX

MANO SUCCESSIVA: HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520

Note:

Temperature di servizio/Esposizioni Il contatto diretto prolungato con temperature superiori a 40°C possono alterare il film

Applicazione(i): Evitare temperature superiori a: 20°C/68°F

Nota: **HEMPEL'S HI-VEE 56540 Solo per utilizzatori professionali.**

Compilato da : HEMPEL A/S

5654050180

La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti. Per la descrizione e le indicazioni d'uso consultare le relative annotazioni riportate sulla scheda tecnica stessa. I dati, le specifiche, le istruzioni d'uso e le raccomandazioni indicate nella scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e ben definite. L'accuratezza, la completezza e la specificità delle informazioni in condizioni e utilizzo diversi saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e/o dell'utilizzatore. La vendita dei prodotti, la fornitura e l'assistenza tecnica sono soggette alle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI SERVIZIO della HEMPEL, ove non espressamente concordato per iscritto. Il produttore e/o il venditore non si assumono responsabilità alcuna, così come l'acquirente e/o l'utilizzatore rinunciano a qualsiasi risarcimento in caso di, e non limitatamente a, danni, ferite, negligenza e perdita consequenziale diretta o indiretta, ad eccezione di quanto espressamente indicato nelle CONDIZIONI GENERALI, causate dall'uso improprio dei Prodotti così come riportato nelle schede o altrove. Le schede possono subire variazioni senza preavviso alcuno e la validità delle stesse è limitata a un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla data di emissione.