

Beskrivelse:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 er en transparent akrylbasert maling med fluorescerende pigmenter med kraftig dagslysrefleksjon og derved høy synlighet (HIVEE). Produktet har ingen effekt i mørke. Malingen bør overmales med en beskyttende klarlakk, HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520 av hensyn til lysstabiliteten.
Anbefalt bruk:	Til livreddings-materiell og advarselsmerking f.eks. på bøyer, høye konstruksjoner, utstikkende deler under transport, osv.
Driftstemperaturer:	Maksimum, bare tørr eksponering: 80°C/176°F se ANMERKNINGER neste side
Tilgjengelighet :	Inngår i standard sortimentet. Levering i h.h.t. avtale.
PRODUKTDATA:	
Fargenumre/Colours:	50180*/ Oransje
Finish/Glans:	Halvblank
Volum tørrstoff, %:	44 ± 1
Teoretisk spreedeevne:	11 m ² /l [441.1 sq.ft./US gallon] - 40 micron/1.6 mils
Flammepunkt:	38 °C [100.4 °F]
Spesifikkvekt:	1 kg/liter [8 pund / US gallon]
Overflate-tørr:	1 time(er) 20°C
Gjennom-tørr:	1.5 time(er) 20°C
VOC-innhold:	445 g/l [3.7 pund / US gallon]
	<i>*andre farger ifølge sortimentslisten.</i>
	<i>De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..</i>
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Høytrykkssprøyte / Luftsprøyte / Pensel
Tynner (maks.vol.):	08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%)
Dysetørrelse:	0.015 - 0.018 "
Dysetrykk:	150 bar [2175 psi] (Data for høytrykkssprøyte er veiledende og kan justeres)
Rengjøring av verktøy:	HEMPEL'S THINNER 08230
Tørrfilmtykkelse:	40 mikron [1.6 mils]
Våtfilmtykkelse:	100 mikron [4 mils]
Overmalingsintervall, min.:	Ifølge spesifikasjon
Overmalingsintervall, maks.:	Ifølge spesifikasjon
Sikkerhet:	Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

FORBEHANDLING:	Ifølge spesifikasjon
PÅFØRINGSBETINGELSER:	Må bare påføres på en tørr og ren overflate med en temperatur over duggpunktet for å unngå kondens. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.
FOREGÅENDE STRØK::	Ifølge spesifikasjon Anbefalte systemer er: HEMPATEX
ETTERFØLGENDE STRØK:	HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520
Anmerkninger:	
Eksposering/driftstemperatur	Langvarig direkte kontakt ved temperaturer over ca. 40°C kan forårsake filmdefekter som rynking etc.
Påføring(er):	Unngå temperaturer over: 20°C
Merk:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 Kun til profesjonell bruk.
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

5654050180

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.

For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig for.

Produktene leveres og all teknisk assistanse skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre forpliktelser eller ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte. Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato.