

Beskrivning: HEMPEL'S HI-VEE 56540 är en icke täckande, men starkt dagsljusreflekterande akrylfärg, med fluorescerande pigment, som ger ett starkt kulörintryck och en hög synlighet (HI-VEE). HEMPEL'S HI-VEE 56540 har ingen effekt i mörker och bör övermålas med HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520 för att förbättra de dagsljusreflekterande egenskaperna.

Rekommenderad användning: På livräddningsutrustning och som varningsmarkering på utskjutande och rörliga objekt.

Driftstemperatur: Maximum, endast torr exponering: 80°C/176°F se ANMÄRKNINGAR på nästa sida

Tillgänglighet: Ingår i standardsortiment. Lokal tillgänglighet enligt avtal.

FYSIKALISKA DATA:

Kulörnr./Kulörer: 50180*/ Orange
Glans: Halvblank
Volymtorrhalt, %: 44 ± 1
Teoretisk sträckförmåga: 11 m²/l [441.1 sq.ft./US gallon] - 40 mikron/1.6 mil
Flampunkt: 38 °C [100.4 °F]
Specifik vikt: 1 kg/liter [8 lbs/US gallon]
Yttorr: 1 timme eller timmar 20°C/68°F
Genomtorr: 1.5 timme eller timmar 20°C/68°F
VOC innehåll: 445 g/l [3.7 lbs/US gallon]

**övriga kulörer i enlighet med sortimentslista.*

Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.

APPLICERINGSANVISNINGAR:

Applikeringsmetod: Högtrycksspruta / Luftsprutning / Pensel
Förtunning (max.vol.): 08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%)
Munstycksstorlek: 0.015 - 0.018 "
Munstycksstryck: 150 bar [2175 psi] (Data för högtryckssprutning är vägledande och kan kräva justering)
Rengöring av verktyg: HEMPEL'S THINNER 08230
Indikerad filmtjocklek, torr: 40 mikron [1.6 mils]
Indikerad filmtjocklek, våt: 100 mikron [4 mils]
Övermålningsintervall, min: I enlighet med specifikation.
Övermålningsintervall, max: I enlighet med specifikation.

Säkerhet: Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs HEMPELs säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

FÖRBEHANDLING:	I enlighet med specifikation.
APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN:	Applicera bara på en torr och ren yta med en temperatur över daggpunkten för att undvika kondensbildning. I slutna utrymmen börj för fullgod ventilation under applicering och torktid.
FÖREGÅENDE SKIKT:	I enlighet med specifikation. Rekommenderade system är: HEMPATEX
EFTERFÖLJANDE SKIKT:	HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520
Anmärkningar	
Väderexponering/driftstemperatur:	Förlängd direkt kontakt vid temperaturer över cirka 40°C/104°F kan orsaka intryckningar i färgfilmen.
Applicering(ar):	Undvik temperaturer över: 20°C/68°F
Anmärkning:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 är enbart för yrkesmässig användning.
UTGIVEN AV:	HEMPEL A/S

5654050180

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.

För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.

Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL'S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare och Säljare avsäger sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion. Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.