

Opis:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 je tekuće sredstvo za čišćenje i poliranje.
Preporučena uporaba:	Za čišćenje, poliranje i zaštitu površina od stakloplastike te obojenih i lakiranih površina.
Raspoloživost:	Proizvod je dio europskog asortimana za jahte. Lokalna raspoloživost uz potvrdu.
<b>FIZIKALNE KONSTANTE :</b>	
Šifra nijanse/Nijansa:	09990/ Prljavo bijela.
Plamište	62 °C [143.6 °F]
Specifična težina:	0.9 kg/litra [7.3 lb / američki galon]
Suh za rukovanje:	10 minuta , 20°C 20 min. , 10°C
Sadržaj HOS:	247 g/l [2.1 lb / američki galon] <i>Navedene fizikalne konstante predstavljaju nominalne podatke prema odobrenim formulacijama HEMPEL'OVE grupacije.</i>
<b>PODACI O PRIMJENI :</b>	
Mjere sigurnosti:	Rukovati s oprezom. Prije i u toku upotrebe potrebno je poštivati sve sigurnosne naljepnice s pakovanja za boju, proučiti HEMPEL'OVE Sigurnosno-tehničke listove i slijediti sve lokalne i nacionalne propise vezane za sigurnost.
PRIPREMA POVRŠINE:	Površinu temeljito očistiti proizvodom HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 ili HEMPEL'S SHAMPOO 67284 kako biste odstranili prljavštinu i druga onečišćenja te isprati slatkom vodom. Površinu ostaviti da se osuši <b>Površine u dobrom stanju:</b> Proizvod nanijeti na suhu površinu. <b>Istrošene površine:</b> Treba obraditi sljedećim sredstvom: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 prije nanošenja proizvoda.
NANOŠENJE PROIZVODA:	Prije upotrebe dobro promućkati. Nanijeti proizvod čistom, suhom i mekanom krpom. Polirati kružnim pokretima čistom krpom ili strojno kako biste postigli završni izgled visokog sjaja. Često mijenjati krpe tako da one uvijek budu čiste. U slučaju strojnog poliranja koristiti novi jastučić za poliranje, a ne višeslojni jastučić jer to može ostaviti tragove poliranja.
UVJETI NANOŠENJA :	Ne izlagati mrazu. Nije za nanošenje na mjestima izloženim jakom suncu, na vrućim površinama ili u vlažnim uvjetima. Temperatura površine treba biti viša od: 5°C.
SLJEDEĆI PREMAZ:	Ne postoji. Ako se želi postići visok sjaj, nanijeti: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033
NAPOMENE:	
Nanošenje:	Svježe obojene površine se prije nanošenja proizvoda moraju sušiti najmanje 90 dana. Ostavite zaštitni film da se skrućuje najmanje 1 tjedan prije pranja bilo kakvim deterdžentom. Proizvod se ne može odstraniti običnim pranjem. Koristiti HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 u skladu s uputama, a zatim isprati slatkom vodom.  U slučaju korištenja na "metalik" bojama, preporučuje se probno poliranje na manje vidljivoj površini.
Nota:	<b>HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444</b>
Izdano:	HEMPEL A/S 6744409990

Ovi Podaci o proizvodu dokidaju ranija izdanja.

Za objašnjenja, definiciju i opseg vidi Pojašnjenja podataka o proizvodu na [www.hempel.hr](http://www.hempel.hr).

Podaci, specifikacije, upute i preporuke koje su dane u ovim tehničkim podacima o proizvodu predstavljaju samo rezultate ispitivanja ili iskustvo dobiveno pod strogo kontroliranim ili posebno definiranim uvjetima.

Njihovu preciznost, cjelovitost i prikladnost u stvarnim uvjetima primjene za koju je proizvod namijenjen slijedom ovih Tehničkih podataka trebaju odrediti isključivo Kupac i/ili Korisnik.

Proizvodi se isporučuju i sva tehnička pomoć pruža se pod HEMPELOVIM OPĆIM UVJETIMA PRODAJE, ISPORUKE I TEHNIČKOG SERVISA, osim u slučaju da to nije drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku.

Proizvođač i Prodavalac odriče a Kupac i/ili Korisnik odbacuje bilo koju reklamaciju koja se odnosi na bilo koju odgovornost koja uključuje ali se ne ograničava na nemar, izuzev ako se ne radi o onome što je izraženo u spomenutim OPĆIM UVJETIMA vezano za bilo koje rezultate, štetu ili izravni ili posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz upotrebe Proizvoda u skladu sa preporukama koje su navedene u gornjem tekstu, na poledini ili u nekom drugom obliku.

Podaci o proizvodu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti te postaju ništetni pet godina nakon njihovog izdavanja.