

Charakterystyka:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 to płyn do czyszczenia i polerowania.
Zalecane użycie:	Przeznaczony do czyszczenia, polerowania i konserwacji elementów z włókna szklanego oraz powierzchni malowanych i lakierowanych.
Dostępność:	Wymaga potwierdzenia.
DANE FIZYKOCHEMICZNE:	
Kolory/ nr koloru:	09990/ Szarawobiały.
Temperatura zapłonu:	62 °C [143.6 °F]
Gęstość:	0.9 kg/dm ³ [7.3 funty/galon USA]
Sucha do "transportu":	10 minuta/minuty , 20°C. 20 min , 10°C/50°F.
Zawartość L.Z.O.:	247 g/l [2.1 funty/galon USA] <i>Podane dane fizykochemiczne są wartościami nominalnymi, zgodnymi z formułami zatwierdzonymi przez HEMPELA.</i>
SPOSÓB APLIKACJI:	
Warunki BIHP:	Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Oczyścić dokładnie powierzchnię za pomocą produktu HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 lub HEMPEL'S SHAMPOO 67284, aby usunąć zanieczyszczenia, a następnie spłukać słodką wodą. Począć do wyschnięcia powierzchni Powierzchnie w dobrym stanie: Nałożyć produkt na suchą powierzchnię. Uszkodzone powierzchnie: Należy wykonać obróbkę za pomocą: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 przed zastosowaniem produktu.
NAKLADANIE PRODUKTU:	Mocno potrząsnąć przed użyciem. Nałożyć produkt za pomocą czystej, suchej, miękkiej szmatki. Wypolerować ruchami kołowymi przy użyciu czystej szmatki lub użyć maszyny polerskiej, aby uzyskać wysoki połysk. Szmatki należy często wymieniać na czyste. Podczas polerowania maszynowego należy używać nowej tarczy polerskiej, a nie tarczy złożonej, która może powodować ślady wirowe.
WARUNKI APLIKACJI :	Nie wystawiać na działanie mrozu. Nie należy nakładać przy ostrym świetle słonecznym, na gorących powierzchniach ani w wilgotnych warunkach. Temperatura powierzchni powinna być wyższa niż: 5°C/41°F.
POWŁOKA NASTĘPNA:	Brak. Jeśli wymagany jest wysoki połysk, należy zastosować: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033
Uwagi	
Aplikacja:	Świeżo pomalowane powierzchnie powinny schnąć/utwardzać się przez co najmniej 90 dni przed aplikacją produktu. Przed myciem detergentami należy odczekać co najmniej tydzień, aby warstwa ochronna produktu została utwardzona. Produktu nie można usunąć przez zwykłe zmywanie. Użyć produktu HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 zgodnie z instrukcjami i spłukać słodką wodą. W przypadku użycia na farbách metalicznych zaleca się przetestowanie polerowania w mniej widocznym miejscu.
Uwaga:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444
Wydany przez:	HEMPEL A/S

6744409990

Niniejsza karta produktu zastępuje wszelkie wcześniej wydane karty.

Objaśnienia, definicje i zakres można znaleźć w "Objaśnieniach" dostępnych na stronie www.hempel.com. Dane, specyfikacje, wskazówki i zalecenia znajdujące się na tej karcie charakterystyki produktu przedstawiają wyłącznie wyniki badań i doświadczeń uzyskane w kontrolowanych i specjalnie określonych warunkach. Ich dokładność, kompletność lub prawidłowość w warunkach rzeczywistych dowolnego zastosowania Produktów muszą zostać stwierdzone przez Kupującego i/lub Użytkownika.

Dostawa Produktów oraz doradztwo techniczne dokonywane są zgodnie z OGÓLNYMI WARUNKAMI SPRZEDAŻY, DOSTAW I USŁUG FIRMY HEMPEL, chyba że wyraźnie ustalono inaczej na piśmie. Producent i Sprzedawcy wyłączają, a Kupujący i/lub Użytkownik zrzekają się wszelkich roszczeń wiążących się z jakąkolwiek odpowiedzialnością, obejmującą, między innymi, zaniechanie, z wyjątkiem zakresu przewidzianego w OGÓLNYCH WARUNKACH, o których mowa wyżej, z tytułu wszelkich skutków, uszkodzenia ciała bądź bezpośrednich lub pośrednich strat bądź szkód wynikających z użycia Produktów zgodnie z zaleceniami określonymi powyżej, na odwrócie lub przekazany w inny sposób. Dane dotyczące produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia i przestają obowiązywać pięć lat od daty wydania.