

Description : HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 est une huile teck pigmentée qui contient des agents anti-moisissures pour empêcher toute décoloration. Le bois devient brun doré après application.

Usage recommandé: Pour une utilisation sur bois neuf ainsi que sur bois préalablement traité, intérieur et extérieur, au-dessus de la ligne de flottaison.

Disponibilité : Fait partie de l'assortiment Yacht Européen. Disponibilité locale sujette à confirmation.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Teinte n°/Couleurs : 65220/ Teck
Finition : Transparent, Brun.
Fraction solide (%) : 38 ± 1
Rendement superficiel spécifique théorique : 10 - 20 m²/l [401 - 802 sq.ft./US gallon] en fonction de la porosité
Point éclair : 62 °C [143.6 °F]
Masse volumique : 0.9 Kg/L [7.3 lbs/US gallon]
Sec au toucher : 1 heure 20°C/68°F
2 heure(s) 10°C/50°F
Teneur en COV : 515 g/l [4.3 lbs/US gallon]
Date limite d'utilisation : 5 années 25°C/77°F

Les caractéristiques physiques ci-dessus sont les valeurs nominales selon les formules du Groupe HEMPEL.

MISE EN ŒUVRE :

Mode d'application : Brosse / Rouleau
Dilution (maximum, en volume) : Ne pas diluer.
Nettoyage du matériel : HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Epaisseur sèche : Non significatif
Epaisseur humide : Non significatif

Sécurité : Manipuler avec précaution. Avant et pendant l'utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité stipulées sur les étiquettes des emballages de nos peintures. Consulter les fiches de données de sécurité HEMPEL et respecter toutes les réglementations locales ou nationales de sécurité.

PREPARATION de SURFACE	<p>Préparation: Toujours s'assurer que toutes les surfaces soient propres, sèches et exempte d'huile. Nettoyer avec un détergent adéquat. Rincer la surface à l'eau douce. Laisser sécher..</p> <p>Bois neuf : Poncer et dépolir. Saturer la surface propre et sèche avec le traitement approprié pour bois, laisser sécher Teck neuf: Nettoyer avec HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Bois traités : Éliminer la poussière et les particules détachées. Traiter toutes les zones non couvertes avec un produit de protection du bois adéquat (pas le teck).</p>
APPLICATION DU PRODUIT:	<p>Méthode: Appliquer deux couches de produit sur les parois internes et trois couches sur les zones exposées aux intempéries. Bois traités : Appliquer 1 à 2 couches.</p> <p>Le produit peut être dilué 1:1 à l'aide d'un produit de protection du bois adéquat afin de préserver la nuance. Il peut être utilisé sur des ponts en teck et sur d'autres surfaces en bois exposées à l'usure UNIQUEMENT s'il est recouvert du HEMPEL'S TEAK OIL 67571.</p>
REGLES D'APPLICATION :	<p>La surface doit être parfaitement propre et sèche au moment de l'application, et sa température doit être au-dessus du point de rosée afin d'éviter toute condensation. Le degré d'humidité du bois ne doit pas excéder : 16%. Ne pas appliquer en plein soleil. Dans les espaces confinés, assurer une ventilation appropriée pendant l'application et le séchage.</p>
DETERGENT RECOMMANDE :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
COUCHES PRECEDENTES:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
COUCHE SUIVANTE:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - sur ponts et surfaces exposées à l'usure.
Remarques	Les éclaboussures, le reste d'huile, les vêtements jetables et éléments similaires doivent être éliminés dans un container ignifugé en raison du risque d'auto-inflammation.
Mélanger :	Bien mélanger avant et pendant le traitement..
Conditions de stockage :	L'exposition à des variations de températures et d'humidité doit être évitée. Éviter l'exposition directe à la lumière du soleil Conserver le récipient bien fermé. Conserver à : 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Recouvrement :	Non significatif
Note:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
Édité par :	HEMPEL A/S

6746265220

Cette fiche technique remplace et annule la précédente. Pour les explications, définitions et utilisation, consulter le "Sommaire Explicatif" disponible sur notre site www.hempel.fr. Les caractéristiques et recommandations contenues dans cette fiche représentent l'expérience acquise dans des conditions contrôlées et dans le cadre de procédures d'essais et de système standards. Toute fourniture ou conseil technique sont sujets à nos CONDITIONS GENERALES DE VENTE Hempel, LIVRAISON ET SERVICE, sauf convention contraire expressément écrites. Tout acheteur/utilisateur utilisant le produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation écrite préalable de notre part, le fait à ses propres risques. En conséquence, le fabricant et le vendeur renoncent à toute garantie sur la performance du produit, perte directe/indirecte ou dommage subis à l'exception de ce qui est écrit dans nos CONDITIONS GENERALES. Il appartient à l'acheteur/utilisateur de s'assurer qu'il dispose, à l'occasion de la commande ou avant utilisation de la fiche technique actualisée relative à la livraison considérée. En tout état de cause, le document devient nul cinq ans après sa date d'émission/édition.