

<b>Opis:</b>	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 je pigmentirano ulje za zaštitu tikovine koje sadrži sredstva za zaštitu od plijesni čime se sprječava promjena nijanse. Nakon nanošenja drvo poprima zlatnosmeđu nijansu.
<b>Preporučena uporaba:</b>	Za primjenu na novom drvu, kao i na prethodno obrađenom drvu izvana i iznutra, iznad vodne linije.
<b>Raspoloživost:</b>	Proizvod je dio europskog asortimana za jahte. Lokalna raspoloživost uz potvrdu.
<b>FIZIKALNE KONSTANTE :</b>	
Šifra nijanse/Nijansa:	65220/ Tikovina
Izgled premaza:	Proziran, Smeđa.
Volumni sadržaj suhe tvari, %:	38 ± 1
Teoretska izdašnost:	10 - 20 m <sup>2</sup> /l [401 - 802 sq.ft./US gallon] ovisno o poroznosti
Plamište	62 °C [143.6 °F]
Specifična težina:	0.9 kg/litra [7.3 lb / američki galon]
Suh na dodir:	1 h 20°C 2 h 10°C
Sadržaj HOS:	515 g/l [4.3 lb / američki galon]
Rok skladištenja:	5 godine 25°C
<i>Navedene fizikalne konstante predstavljaju nominalne podatke prema odobrenim formulacijama HEMPELOVE grupacije.</i>	
<b>PODACI O PRIMJENI :</b>	
Način nanošenja:	Kist / Valjak
Razrjeđivač (max. vol.):	Ne razrjeđivati.
Čišćenje alata:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Potrebna debljina filma, suh:	Nebitno
Potrebna debljina filma, mokar:	Nebitno
<b>Mjere sigurnosti:</b>	Rukovati s oprezom. Prije i u toku upotrebe potrebno je poštivati sve sigurnosne naljepnice s pakovanja za boju, proučiti HEMPELOVE Sigurnosno-tehničke listove i slijediti sve lokalne i nacionalne propise vezane za sigurnost.

PRIPREMA POVRŠINE:	<b>Priprema:</b> Površine uvijek moraju biti čiste i suhe te na njima ne smije biti ulja. Očistiti s odgovarajućim deterdžentom. Površinu isprati slatkom vodom. Pričekajti da se površina osuši.. <b>Novo drvo:</b> Izbrusiti površinu i odstraniti svu prašinu. Suhu, čistu površinu zasiti odgovarajućim sredstvom za zaštitu drva i ostaviti da se osuši. <b>Nova tikovina:</b> Očistiti sa HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. <b>Prethodno obrađeno drvo:</b> Ukloniti prašinu i slabo prijanjajući materijal. Sva ogoljena mjesta tretirajte prikladnim sredstvom za zaštitu drveta (ne odnosi se na tikovinu).
NANOŠENJE PROIZVODA:	<b>Metoda:</b> Nanijeti dva premaza proizvoda na unutarnje površine i tri premaza na površine izložene atmosferijama. <b>Prethodno obrađeno drvo:</b> Nanijeti 1–2 premaza proizvoda.  Kako bi se naglasila nijansa, proizvod se može razrijediti s odgovarajućim sredstvom za zaštitu drva u omjeru 1:1. Može se koristiti na palubama od tikovine i drugim drvenim površinama koje su izložene snažnom trošenju i habanju SAMO ako se premaže proizvodom HEMPEL'S TEAK OIL 67571.
UVJETI NANOŠENJA :	U trenutku nanošenja površina mora biti potpuno čista i suha, s temperaturom iznad rosišta, kako bi se spriječila kondenzacija. Sadržaj vlage u drvu ne smije prelaziti: 16%. Nemojte nanositi na mjestu izloženom izravnom sunčevom zračenju. U skučenom prostoru osigurati odgovarajuću ventilaciju u toku nanošenja i sušenja.
PREPORUČENI DETERDŽENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
PRETHODNI PREMAZ:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
SLJEDEĆI PREMAZ:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - na palubama i površinama izloženima snažnom trošenju.
NAPOMENE:	Proliveni proizvodi, ostaci ulja, odbačena odjeća i slični predmeti trebaju se odložiti u vatrootporni spremnik zbog rizika od samozapaljenja.
Zamješavanje:	Prije upotrebe dobro promiješati proizvod..
Uvjeti skladištenja:	Treba izbjegavati izlaganje zraku i oscilirajućim temperaturama. Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima. Skladištiti na sljedećim temperaturama: 5°C - 35°C.
Nanošenje sljedećeg premaza:	Nebitno
Nota:	<b>HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462</b>
Izdano:	HEMPEL A/S

6746265220

Ovi Podaci o proizvodu dokidaju ranija izdanja.

Za objašnjenja, definiciju i opseg vidi Pojašnjenja podataka o proizvodu na [www.hempel.hr](http://www.hempel.hr).

Podaci, specifikacije, upute i preporuke koje su dane u ovim tehničkim podacima o proizvodu predstavljaju samo rezultate ispitivanja ili iskustvo dobiveno pod strogo kontroliranim ili posebno definiranim uvjetima.

Njihovu preciznost, cjelovitost i prikladnost u stvarnim uvjetima primjene za koju je proizvod namijenjen slijedom ovih Tehničkih podataka trebaju odrediti isključivo Kupac i/ili Korisnik.

Proizvodi se isporučuju i sva tehnička pomoć pruža se pod HEMPELOVIM OPĆIM UVJETIMA PRODAJE, ISPORUKE I TEHNIČKOG SERVISA, osim u slučaju da to nije drukčije izričito dogovoreno u pisanom obliku.

Proizvođač i Prodavalac odriče a Kupac i/ili Korisnik odbacuje bilo koju reklamaciju koja se odnosi na bilo koju odgovornost koja uključuje ali se ne ograničava na nemar, izuzev ako se ne radi o onome što je izraženo u spomenutim OPĆIM UVJETIMA vezano za bilo koje rezultate, štetu ili izravni ili posljedični gubitak ili štetu koja proizlazi iz upotrebe Proizvoda u skladu sa preporukama koje su navedene u gornjem tekstu, na poledini ili u nekom drugom obliku.

Podaci o proizvodu podliježu izmjenama bez prethodne obavijesti te postaju ništetni pet godina nakon njihovog izdavanja.