

Beskrivelse:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 er en pigmentert teakolje som inneholder muggsopphemmende midler for å forhindre misfarging. Trevirket får en gyldenbrun farge etter påføring.
Anbefalt bruk:	Til bruk på nytt trevirke samt på tidligere behandlet trevirke, innvendig og utvendig, over vannlinjen.
Tilgjengelighet :	Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.
PRODUKTDATA:	
Fargenumre/Colours:	65220/ Teak
Finish/Glans:	Transparent, Brun.
Volum tørrstoff, %:	38 ± 1
Teoretisk spredeevne:	10 - 20 m ² /l [401 - 802 sq.ft./US gallon] avhengig av porøsitet
Flammepunkt:	62 °C [143.6 °F]
Spesifikkvekt:	0.9 kg/liter [7.3 pund / US gallon]
Berøringstørr:	1 hour 20°C 2 time(er) 10°C/50°F
VOC-innhold:	515 g/l [4.3 pund / US gallon]
Lagerstabilitet:	5 år 25°C/77°F
	<i>De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..</i>
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Pensel / Rulle
Tynner (maks.vol.):	Må ikke tynnes
Rengjøring av verktøy:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Tørrfilmtykkelse:	Ikke relevant
Våtfilmtykkelse:	Ikke relevant
Sikkerhet:	Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

FORBEHANDLING:	<p>Stoffblanding: Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør med et egnet rengjøringsmiddel. Skyll overflaten med ferskvann. La tørke..</p> <p>Nytt trevirke: Puss med sandpapir, og fjern alt støv. Gjennombløt/met den tørre, rene overflaten med et egnet trebehandlingsmiddel, og la det tørke. Ny teak: Rengjør med HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Tidligere behandlet trevirke: Fjern støv og annet løst materiale. Behandle eventuelle bare punkter med et egnet trebeskyttelsesmiddel (ikke teak).</p>
PÅFØRING AV PRODUKTET:	<p>Metode: Påfør to strøk av produktet på innvendige områder og tre strøk på områder eksponert for værforholdene. Tidligere behandlet trevirke: Påfør 1–2 strøk med produktet.</p> <p>Produktet kan tynnes 1 : 1 med et egnet trebeskyttelsesmiddel for å fremheve fargen. Det kan brukes på teakdekk og andre treoverflater som utsettes for kraftig slitasje, BARE hvis det overmales med HEMPEL'S TEAK OIL 67571.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	<p>Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Fuktighetsinnholdet i trevirket skal ikke overstige: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.</p>
ANBEFALT RENGJØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE STRØK::	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
ETTERFØLGENDE STRØK:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - på dekk eller slitasje-utsatte områder.
Anmerkninger:	Spill, oljerester, brukte kluter og lignende må kasseres i en brannsikker beholder på grunn av faren for selvantennning.
Omrøring/blanding:	Rør produktet godt om før bruk..
Lagringsbetingelser:	Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Overmaling:	Ikke relevant
Merk:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

6746265220

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.

For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig for.

Produktene leveres og all teknisk assistanse skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre forpliktelser eller ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.

Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato