

Charakterystyka: HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 to olej z dodatkiem pigmentów służący do konserwacji drewna tekowego, zawierający składniki przeciwpleśniowe, które zapobiegają odbarwieniom. Po nałożeniu drewno uzyskuje złotobrązową barwę.

Zalecane użycie: Do stosowania na świeże i odrobione drewno, wewnątrz i na zewnątrz, nad linią wody.

Dostępność: Wymaga potwierdzenia.

DANE FIZYKOCHEMICZNE:

Kolory/ nr koloru: 65220/ Tek
Połysk powłoki: Przezroczysty, Brązowy.
Części stałe, % obj.: 38 ± 1
Wydajność teoretyczna wynosi: $10 - 20 \text{ m}^2/\text{dm}^3$ [401 - 802 sq.ft./US gallon] zależnie od porowatości
Temperatura zapłonu: 62°C [143.6°F]
Gęstość: $0.9 \text{ kg}/\text{dm}^3$ [7.3 funty/galon USA]
Sucha na dotyk: 1 godzinie 20°C .
2 godzina/godzin $10^\circ\text{C}/50^\circ\text{F}$.
Zawartość L.Z.O.: 515 g/l [4.3 funty/galon USA]
Czas składowania: 5 lat(a) $25^\circ\text{C}/77^\circ\text{F}$

Podane dane fizykochemiczne są wartościami nominalnymi, zgodnymi z formułami zatwierdzonymi przez HEMPEL.

SPOSÓB APLIKACJI:

Metoda nakładania: Pędzel / Wałek
Rozcieńczalnik (max. obj.): Nie rozcieńczać.
Czyszczenie narzędzi: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Grubość powłoki (DFT): Nie dotyczy
Grubość warstwy (WFT): Nie dotyczy

Warunki BiHP: Stosować z zachowaniem środków ostrożności. Opakowania są dostarczane z odpowiednimi oznaczeniami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Stosować się do zaleceń zawartych w Kartach Charakterystyki oraz przestrzegać polskich przepisów bezpieczeństwa.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	<p>Preparat: Należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są czyste, suche i niezaolejone. Oczyszczyć odpowiednim detergentem. Spłukać powierzchnię czystą wodą. Począć na wyschnięcie..</p> <p>Świeże drewno: Przeszlifować i usunąć pył. Nasycić suchą, czystą powierzchnię odpowiednim środkiem ochronnym do drewna i poczekać, aż wyschnie. Świeże drewno tekowe: Czyścić za pomocą HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Wcześniej obrobione drewno: Usunąć kurz i luźny materiał. Na odsłonięte miejsca należy nałożyć odpowiedni środek ochronny do drewna (nie do teku).</p>
NAKŁADANIE PRODUKTU:	<p>Metoda: Nałożyć dwie powłoki produktu na wewnętrzne obszary i trzy powłoki na obszary wystawione na działanie warunków atmosferycznych. Wcześniej obrobione drewno: Nałożyć 1–2 powłoki produktu.</p> <p>Produkt można rozcieńczyć w stosunku 1:1 przy użyciu odpowiedniego środka ochronnego do drewna, aby uzyskać odpowiedni odcień.. Można stosować na pokłady z drewna tekowego i inne powierzchnie drewniane narażone na intensywne użycie WYŁĄCZNIE po ich uprzednim pokryciu produktem HEMPEL'S TEAK OIL 67571.</p>
WARUNKI APLIKACJI :	<p>W momencie aplikacji powierzchnia musi być całkowicie czysta i sucha, a jej temperatura musi być wyższa od punktu rosy, aby uniknąć kondensacji. Zawartość wilgoci w drewnie nie powinna przekraczać: 16%. Nie stosować przy bezpośrednim świetle słonecznym. W przestrzeniach zamkniętych zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i wysychania powłok.</p>
ZALECANY DETERGENT :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
POWŁOKA POPRZEDNIA:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
POWŁOKA NASTĘPNA:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - na pokłady lub obszary narażone na intensywne użycie.
Uwagi	Wycieki, pozostałości, zużyte szmaty i podobne materiały należy zutylizować w ognioodpornym kontenerze ze względu na duże ryzyko zapłonu.
Mieszanie:	Wymieszać dokładnie przed użyciem..
Warunki przechowywania:	Należy unikać wystawienia produktu na działanie powietrza i wysokich temperatur. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Nakładanie kolejnych warstw:	<p>W przypadku przekroczenia czasu przerwy między nakładaniem warstw, należy oczyścić powierzchnię słodką wodą i poczekać, aż wyschnie. Delikatnie przeszlifować i usunąć pył przed ponownym malowaniem.</p> <p>Jeśli powierzchnia została zanieczyszczona olejami lub substancjami zanieczyszczającymi środowisko, należy użyć odpowiedniego detergentu, spłukać powierzchnię słodką wodą i poczekać, aż wyschnie. Delikatnie przeszlifować i usunąć pył przed ponownym malowaniem.</p>
Uwaga:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
Wydany przez:	HEMPEL A/S

6746265220