

**Descrição:** O HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 é um óleo para teca pigmentado que contém agentes antifúngos que previnem a descoloração. A madeira adquire uma cor castanha dourada após a aplicação.

**Uso recomendado:** Para utilização em madeira nova, bem como em madeira anteriormente tratada, interior e exterior, acima da linha de água.

**Disponibilidade:** Faz parte do Assortment Europeu de lates: Disponibilidade local sujeita a confirmação.

### CONSTANTES FÍSICAS:

Nºs de Cor /Cores: 65220/ Teca  
Acabamento: Transparente, Castanho.  
Volume de sólidos, %:  $38 \pm 1$   
Rendimento teórico: 10 - 20 m<sup>2</sup>/l [401 - 802 sq.ft./US gallon] dependendo da porosidade  
Ponto de inflamação: 62 °C [143.6 °F]  
Massa volúmica: 0.9 kg/litro [7.3 lbs/galão US]  
Secagem ao tato: 1 hora 20°C/68°C  
2 hora(s) 10°C/50°F  
Teor de COV: 515 g/l [4.3 lbs/galão US]  
Tempo de armazenagem: 5 anos 25°C/77°F

*Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.*

### PORMENORES DE APLICAÇÃO:

Método de aplicação: Trincha / Rolo  
Diluyente (vol.max.): Não diluir.  
Limpeza das ferramentas: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081  
Espessura seca de filme indicada: Não é relevante  
Espessura húmida de filme indicada: Não é relevante

**Segurança:** Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:	<p><b>Preparação:</b> Certifique-se sempre de que todas as superfícies estão limpas, isentas de óleo e secas. Limpe com um detergente adequado. Enxágue a superfície com água doce. Deixe secar..</p> <p><b>Madeira nova:</b> Lixe e elimine todo o pó existente. Sature a superfície limpa e seca com um tratamento de madeira adequado, deixe secar. <b>Teca nova:</b> Limpar com HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543.</p> <p><b>Madeira previamente tratada:</b> Remova pó e material solto. Trate as áreas descobertas com um conservante de madeira adequado (não teca).</p>
APLICAÇÃO DO PRODUTO:	<p><b>Método:</b> Aplique duas demãos do produto em áreas internas e três demãos em áreas expostas às condições atmosféricas. <b>Madeira previamente tratada:</b> Aplique 1-2 demãos do produto.</p> <p>O produto pode ser diluído na proporção 1:1 com um conservante de madeira adequado para realçar a tonalidade. Pode ser utilizado em conveses de teca e outras superfícies de madeira expostas a utilização e desgaste intensivos, APENAS se se encontrarem recobertos com HEMPEL'S TEAK OIL 67571.</p>
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO :	<p>A superfície deverá estar totalmente limpa e seca aquando da aplicação, e a temperatura acima do ponto de orvalho para evitar condensação. A humidade na madeira não deverá exceder: 16%. Não aplique em locais onde haja incidência direta da luz solar.</p> <p>Em espaços confinados providenciar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem.</p>
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
DEMÃO ANTERIOR::	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
DEMÃO SEGUINTE:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - em conveses ou áreas de utilização intensiva.
OBSERVAÇÕES:	Derrames, resíduos de óleo, panos descartados e materiais semelhantes deverão ser colocados num contentor à prova de fogo devido ao risco de autoignição.
Mistura:	Mexa bem o produto antes de utilizar..
Condições de armazenagem:	Deve-se evitar a exposição ao ar e variações de temperatura. Evite a incidência direta de luz solar. Manter o recipiente bem fechado. Armazene a temperaturas: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Recobrimento:	Não é relevante
Nota:	<b>HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462</b>
EMISSÃO:	HEMPEL A/S

6746265220

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas. A exatidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.

O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, exceto se diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de qualquer outro modo.

Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.