

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Beskrivelse:</b>      | HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 er en flammestørreret silikasand med en gennemsnitlig kornstørrelse på ca. 0.5 mm.  |
| <b>Anbefalet brug:</b>   | Til at opnå skridsikre dæk og til andre områder, hvor en skridsikker overflade er påkrævet.   |
| <b>Tilgængelighed:</b>   | En del af gruppesortimentet. Lokal tilgængelighed bør bekræftes.  |
| <b>PRODUKTDATA:</b>      |   |
| Kulør-nr./farver:        | 99980/ Grålig   |
| Flammepunkt:             | Ingen.  |
| Vægtfylde:               | 2.6 kg/liter [21.9 lbs/US gallon]   |
| Partikelform:            | Skarpkantede korn   |
| VOC-indhold:             | 0 g/l [0 lbs/US gallon]   |
|                          | <i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>  |
| <b>PÅFØRINGSDATA:</b>    |   |
| <b>Sikkerhed:</b>        | Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).   |
| <b>BEMÆRKNINGER:</b>     | HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500, der er noget tung og grov, bør ikke røres i malingen før påføringen.<br><br>HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 bør spredes jævnt på overfladen umiddelbart efter påføring af det næstsidste malingslag, mens maling stadig er våd.<br>Brug ca. 2.5 kg HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 til 25 m².<br>Når malingen er tør, fjernes overskudende ANTI-SLINT, og sidste malingslag påføres.<br>Undgå at blande forurenede, opfejtede ANTI-SLINT med frisk ANTI-SLINT. |
| Lagerstabilitet/lagring: | Opbevares under tørre og rene forhold.  |
| Bemærk:                  | <b>HEMPEL'S ANTI-SLINT 67500 Kun til professionel brug.</b>   |
| UDGIVET AF:              | HEMPEL A/S  |

6750099980

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på [www.hempel.com](http://www.hempel.com). Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.

Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.