

Περιγραφή:	Το TEAK OIL 67571 της HEMPEL είναι ένα φυσικό λάδι με καλές ιδιότητες διείσδυσης, για εύκολο καθαρισμό και αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το νερό και τη σκόνη. Περιέχει παράγοντες που αποτρέπουν τη δημιουργία μούχλας.
Συνιστώμενη χρήση:	Για χρήση σε νέο ξύλο, καθώς και πάνω σε προηγουμένως κατεργασμένο ξύλο, εσωτερικά και εξωτερικά, επάνω από την ίσαλο γραμμή.
Διαθεσιμότητα:	Περιέχεται στην ευρωπαϊκή γκάμα προϊόντων Yacht. Τοπική διαθεσιμότητα υπόκεινται σε επιβεβαίωση
ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:	
Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:	00000/ Διάφανο
Φινίρισμα:	Διάφανο
Ποσοστό στερεών κ.ό., %:	21 ± 1
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση:	4 - 12 m ² /l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας
Σημείο ανάφλεξης	62 °C [143.6 °F]
Ειδικό βάρος	0.8 kg/l [7 lbs/US gallon]
Επιφανειακό στέγνωμα:	8 ώρα(ες) 20 micron/0.8 mils 16 ώρα(ες) 10°C/50°F
Περιεκτικότητα πτητικών:	621 g/l [5.2 lbs/US gallon]
Διάρκεια αποθήκευσης:	5 έτη 25°C/77°F
<i>Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.</i>	
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:	
Μέθοδος εφαρμογής:	Πινέλο / Ρολό
Διαλύτης (μέγ. όγκ.):	Μην αραιώνετε.
Καθαρισμός εργαλείων:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, στεγνή:	Δεν σχετίζεται.
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, υγρή:	Δεν σχετίζεται.
Ασφάλεια:	Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	Ιδιοσκεύασμα: Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια και στεγνές. Καθαρίστε με κατάλληλο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε την επιφάνεια με γλυκό νερό. Αφήστε να στεγνώσει. Καινούργιο ξύλο: Καθαρίστε με HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Οι τραχιές επιφάνειες μπορούν να τριφτούν με γυαλόχαρτο. Απομακρύνετε τη σκόνη και τα μη προσκολλημένα υλικά. Προηγούμενος κατεργασμένο ξύλο: Απομακρύνετε τη σκόνη και τα μη προσκολλημένα υλικά.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	Μέθοδος: Εφαρμόστε μία στρώση κορεσμού απευθείας επάνω στην επιφάνεια. Περιμένετε μέχρι το ξύλο να απορροφήσει το λάδι. Τυχόν περίσσεια του προϊόντος πρέπει να αφαιρείται με ένα καθαρό πανί για την αποφυγή σχηματισμού γυαλιστερής μεμβράνης μετά το στεγνώμα. Για συντήρηση, εφαρμόστε μια λεπτή στρώση του προϊόντος.. Απομακρύνετε την περίσσεια του υλικού πριν στεγνώσει. Δεν ενδείκνυται για βερνικωμένο ή βαμμένο ξύλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικάλυψη του TEAK COLOUR RESTORER 67462 της HEMPEL σε περιοχές με έντονη χρήση.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :	Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία της πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας. Η περιεχόμενη υγρασία στο ξύλο δεν πρέπει να υπερβαίνει: 16%. Μην εφαρμόζετε υπό άμεσο ηλιακό φως. Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	Καμία.
Παρατηρήσεις	Υλικά που έχουν χυθεί, υπολείμματα λαδιού, χρησιμοποιημένα πανιά και άλλα παρόμοια υλικά πρέπει να απορρίπτονται σε αντιπυρικό κιβώτιο, καθώς υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.
Ανάδευση:	Αναδεύστε το προϊόν καλά πριν από τη χρήση.
Συνθήκες αποθήκευσης:	Η έκθεση στον αέρα και σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Φυλάσσετε σε θερμοκρασίες: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Επόμενη επίστρωση:	Δεν σχετίζεται
Σημείωση:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:	HEMPEL A/S

6757100000