

Beskrivelse: HEMPEL'S TEAK OIL 67571 er en naturlig olje med god inntrengningsevne, som gir enkel rengjøring og motstandsdyktighet mot vær, vann og smuss. Inneholder muggsopphemmende midler.

Anbefalt bruk: Til bruk på nytt trevirke samt på tidligere behandlet trevirke, innvendig og utvendig, over vannlinjen.

Tilgjengelighet : Inngår i det Europeiske Yacht sortiment. Lokal tilgjengelighet må bekreftes.

PRODUKTDATA:

Fargenumre/Colours: 00000/ Transparent
Finish/Glans: Transparent
Volum tørrstoff, %: 21 ± 1
Teoretisk spreddeevne: 4 - 12 m²/l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] avhengig av porøsitet
Flammepunkt: 62 °C [143.6 °F]
Spesifikkvekt: 0.8 kg/liter [7 pund / US gallon]
Berøringstørr: 8 time(er) 20 micron/0.8 mils
16 time(er) 10°C/50°F
VOC-innhold: 621 g/l [5.2 pund / US gallon]
Lagerstabilitet: 5 år 25°C/77°F

De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Pensel / Rulle
Tynner (maks.vol.): Må ikke tynnes
Rengjøring av verktøy: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Tørrfilmtykkelse: Ikke relevant.
Våtfilmtykkelse: Ikke relevant.

Sikkerhet: Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser.

FORBEHANDLING:	Stoffblanding: Sørg for at alle overflater er rene og tørre og fri for olje. Rengjør med et egnet rengjøringsmiddel. Skyll overflaten med ferskvann. La tørke. Nytt trevirke: Rengjør med HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Rue overflater kan sandpusses. Fjern støv og annet løst materiale. Tidligere behandlet trevirke: Fjern støv og annet løst materiale.
PÅFØRING AV PRODUKTET:	Metode: Påfør ett metningsstrøk direkte på overflaten. La oljen få trekke inn i treverket. Alt overskudd av produktet må fjernes med en ren klut for å unngå at det dannes en blank film når det tørker. Ved vedlikehold påfører du et tynt strøk med produktet.. Fjern overflødig materiale før det tørker. Egner seg ikke for lakket eller malt treverk. Kan brukes til overmaling av HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 på områder som brukes mye.
PÅFØRINGSBETINGELSER :	Overflaten skal være helt ren og tørr ved påføring, og temperaturen skal være over duggpunktet for å unngå kondens. Fuktighetsinnholdet i treverket skal ikke overstige: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i små og trange rom under påføring og tørking.
ANBEFALT RENGJØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE STRØK::	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
ETTERFØLGENDE STRØK:	Ingen.
Anmerkninger:	Spill, oljerester, brukte kluter og lignende må kasseres i en brannsikker beholder på grunn av faren for selvantennning.
Omrøring/blanding:	Rør produktet godt om før bruk.
Lagringsbetingelser:	Unngå eksponering for luft og temperatursvingninger. Unngå direkte sollys. Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Overmaling:	Ikke relevant
Merk:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
UTGITT AV:	HEMPEL A/S

6757100000

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.
For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig for.
Produktene leveres og all teknisk assistanse skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre forpliktelser eller ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.
Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato