



HEMPEL'S TAPECRETE MARINE COAT 68180

Beskrivelse:	HEMPEL'S TAPECRETE MARINE COATING 68180 er en to-komponent, lys cementmaling med højt tørstofindhold. Den leveres som pulverblanding med maksimal kornstørrelse på 0,5 mm og en akryldispersion.
Anbefalet brug:	Som en fugttolerant og fugthærdende maling til reparation og vedligeholdelse af ballast- og drikkevandstanke under forhold, hvor påføring af traditionelle malinger er vanskelig. Den hærdede maling er mekanisk robust. Ikke velegnet i forbindelse med katodisk beskyttelse, på varmforzinkede overflader, zinkshopprimede overflader eller på PVB-shopprimede overflader.
Driftstemperaturer:	Maks., kun tør eksponering: 120°C I vand (ingen temperaturgradient): 40°C
Certifikater/Godkendelser:	Klassificeret B1 af Marintek, Norge.
Tilgængelighed:	Ikke inkluderet i gruppesortimentet. Tilgængelighed underlagt særlig aftale.
PRODUKTDATA:	
Kulør-nr./farver:	11670*/ Grå.
Udseende:	Mat
Praktisk volumen tørstof, %:	94 (mikroskopisk vurdering)
Teoretisk strækkeevne:	1.3 m ² /l [52.1 sq.ft./US gallon] - 750 mym
Flammepunkt:	Ingen.
Vægtfylde:	2.2 kg/liter [18.4 lbs/US gallon]
VOC-indhold:	0 g/l [0 lbs/US gallon]
	<i>*andre kulører i henhold til standardsortiment.</i>
	<i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>
PÅFØRINGSDATA:	
Påføringsmetode:	Pensel eller sprøjte. Påføring med sprøjte kræver en snekkepumpe som f.eks. Putzmeister TS 3 med en Putzmeister plastiksprøjtepipist 071473.006. Brug en 25 mm/1" materialeslange og et tryk på 2-3 bar til forstøvning. (Se den separate PÅFØRINGSVEJLEDNING) se BEMÆRKNINGER på bagsiden
Fortynder (maks.vol.):	3 ca. time(r) 20°C Anvendelsestiden er meget afhængig af en korrekt opblanding.
Anvendelsestid:	Se separat PÅFØRINGSVEJLEDNING
Værktøjsrengøring:	Ferskvand
Tørfilmtykkelse:	750 mym [30 mils] se BEMÆRKNINGER på bagsiden
Vådfilmtykkelse:	750 mym [30 mils]
Overmalingsinterval, min.:	I henhold til separat PÅFØRINGSVEJLEDNING
Overmalingsinterval, maks.:	I henhold til separat PÅFØRINGSVEJLEDNING
Sikkerhed:	Emballagen er forsynet med advarselmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).



HEMPEL'S TAPECRETE MARINE COAT 68180

FORBEHANDLING:	Olie og fedt skal fjernes med et egnet rensmiddel, salte og andre urenheder med (højtryks-)spuling med ferskvand før sandblæsning. Fjern rust og afskalning til en rensningsgrad svarende til minimum Sa 1 eller St 2. Det er bedre at fjerne end at afpolere evt. afskalning, så flagedannelse under brug undgås. Nedvask sunde og intakte områder med ferskvand. Eksisterende epoxy- eller kult
PÅFØRINGSBETINGELSER:	Den absolutte min. overfladetemperatur er 10°C, og den maksimale overfladetemperatur skal helst ligge under 30°C. Der er ingen begrænsninger, hvad angår relativ luftfugtighed, under påføring; overfladen kan være klam eller fugtig, men stående vand eller d
BEMÆRKNINGER:	Blanding: TAPECRETE LIQUID 68189 leveres i plastikdåser med 5 l/5,2 kg eller i tromler med 200 l. TAPECRETE MARINE COATING DRY MIX 68186 leveres i 25 kg plastforede papirsække pakket i plasttromler med 20 l. Blandeprocedure: Rør omhyggeligt i væsken, især hvis kun en del af væsken anvendes. Hæld væsken i 20 l spanden eller anden egnet blandebeholder, og tilsæt den tørre blanding langsomt under god omrøring med en standardmørtelblander eller elektrisk blander. Se separat PÅFØRINGSVEJLEDNING. Blandingsforhold: Bland 5 l TAPECRETE LIQUID med 25 kg TAPECRETE MARINE COATING DRY MIX 68186 til påføring med sprøjte (blandet maling: 13,8 l). Ved påføring med pensel blandes 6 l TAPECRETE LIQUID to 25 kg TAPECRETE MARINE COATING DRY MIX 68186 (blandet maling: 14,8 l).
Filmtykkelser/fortynding:	Fortynding er normalt ikke nødvendig. 1-2% TAPECRETE LIQUID 68189 kan dog anvendes til at justere viskositeten. Anvend ikke vand. Se separat PÅFØRINGSVEJLEDNING Produktet er normalt specificeret i to malingslag: Ferskvandstanke: 2 malingslag, hver på mindst 0,5 mm. Ballasttanke: 2 malingslag, hver på mindst 0,75 mm.
Hærdning før opfyldning af tanke:	Ferskvandstanke kan fyldes efter 24 timer. Før tanken tages i brug til drikkevand, skal den fyldes to gange med ferskvand, begge gange i mindst 24 timer, hvorefter den skal skylles med ferskvand. Ballasttanke skal spules ned med ferskvand 24 timer efter påføring. Alternativt kan ballasttankene fyldes med ferskvand 24 timer efter påføring og holdes fyldt i yderligere to dage før fyldning med saltvand. Den korrekt påførte maling er hård, sidder godt fast og udviser ikke kridtning eller løst overfladelag.
Lagerstabilitet/lagring:	Opbevar TAPECRETE LIQUID 68189 ved temperaturer over 1°C og under 40°C. TAPECRETE MARINE COATING DRY MIX 68186 skal opbevares under tørre forhold.
Vedligeholdelse:	Regelmæssig vedligeholdelse af malingen foretages ved at skrabe eller slibe løst materiale af efterfulgt af påføring af min. 1 mm tørfilmtykkelse, normalt 2 lag, TAPECRETE MARINE COATING 68180 med pensel.
Overmalingsintervaller:	Det korrekte min. overmalingsinterval er nået, når overmalingen ikke beskadiger det første lag mekanisk ved tryk fra påføring med pensel eller sprøjte. Denne tilstand skal opnås inden for 2-3 timer, ellers skal der sørges for (ekstra) ventilation.
Bemærk:	HEMPEL'S TAPECRETE MARINE COAT 68180 Kun til professionel brug.
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

6818011670

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på www.hempel.com. Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.
Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.