

Açıklama:

Hempel's Mille NCT 71880, yüksek performanslı, kendiliğinden eriyen zehirli boyadır. Hempel'in patentli bağlayıcı teknolojisi, her mevsim belirgin kirlenme dayanıklılığı ve renk tutarlılığı sağlar.

Önerilen kullanım alanı::

Cam elyaf, ahşap, kontrplak ve çelik tekne için tasarlanmıştır. Alüminyum veya diğer hafif alaşımlarda kullanmayın. Doğrudan yüzeyle temas durumunda korozyon riski taşır.

Stok durumu:

Yat grup ürün gamındadır.Yerel stok durumu firma onayına tabidir.

FİZİKSEL DEĞERLER:

Renk tonu no/Renk:	19990 * Siyah.
Son kat boya:	Yarı mat
Hacimce katı madde, %:	50 ± 1
Teorik boyama alanı:	12.5 m ² /l [501.2 sq.ft./US gallon] - 40 micron/1.6 mils
Parlama noktası:	33 °C [91.4 °F]
Özgül yerçekimi:	1.7 kg/litre [13.9 lbs/ABD galonu]
Dokunma kuruması:	2 saat(ler) 20°C/68°F 4 saat(ler) 10°C/50°F
Uçucu organik madde (VOC) içeriği:	423 g/l [3.5 lbs/ABD galonu]
Raf Ömrü:	5 yıllar 25°C/77°F (üretim tarihinden itibaren.)

**çeşitlilik listesine göre diğer renk tonları.*

Yukarıda belirtilmiş olan sabit değerler,Hempel grubu tarafından kabul edilmiş formüllerdeki nominal verilerdir.

UYGULAMA ÖNERİLERİ:

Uygulama yöntemi:	Airless spray / Air spray	Fırça/Rulo
Tiner (maks. hacimce):	08080 (5%)	08080 (15%) 08080 (5%)
Nozul çapı:	0.018 - 0.023 "	
Nozul basıncı:	150 bar [2175 psi] (Havasız sprej verileri belirleyicidir ve ayarlamaya tabidir)	
Aletlerin temizlenmesi:	HEMPEL'S THINNER 08080 / HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610	
Film kalınlığı, kuru:	40 mikron [1.6 mils]	arka sayfadaki "AÇIKLAMALAR" bölümüne bakınız
Film kalınlığı, ıslak:	75 mikron [3 mils]	
Katlar arası bekleme, min:	4 saat(ler) 20°C/68°F 8 saat(ler) 10°C/50°F	
Katlar arası bekleme, maks:	Yok	

Güvenlik:

Dikkatli kullanınız.Kullanmadan önce ve kullanın sırasında ambalaj ve boya tenekeleri üzerindeki güvenlik etiketlerine dikkat ediniz.Hempel'in Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.Bölgesel ya da ulusal emniyet kurallarına uyunuz.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Hazırlama: Tüm yüzeylerin her zaman temiz, kuru olduğundan ve yağ içermediğinden emin olun. Yüzeyi temizleyin ortaya çıkabilecek yağı ve gresi uygun deterjan ve aşındırıcı kağıtlı kuru zımpara ile giderin. Tozu temiz suyla dikkatli şekilde giderin.

Kaplanmamış yüzey: Hazırlanan yüzeye HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 ile astar katını uyguladıktan sonra yüzey halen yapışkan durumdayken HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 ile bağ katını uygulayın.

Mevcut eski kendiliğinden cilalı veya klasik çürüme önleyici boya: Yüksek basınçlı tatlı su temizliği yoluyla gevşek malzeme ve diğer kontaminantları giderin. Yüzeyin kurumasına.

Mevcut eski sert matrisli çürüme önleyici boya veya bilinmeyen çürüme önleyici boya: Yüksek basınçlı tatlı suyla temizleyin, ıslak aşındırın, tozu giderin. Yüzeyi aşındırın ve kurutun. Eski çürüme önleyici boya iyi durumda değilse bir kat HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030 ile sızdırmazlığı sağlayın.

Eski çürüme önleyici boya genel olarak kötü durumdaysa çürüme önleyici boya uygulamadan önce eski katları ve astarı çıkarmanız önerilir.

ÜRÜN UYGULAMASI:

Önerilen kat sayısı:

Havasız sprey: Ürünü 1-2 kat uygulayın.

Havalı sprey / Fırça ya da merdane: Her biri 40 µm inç kuru film kalınlığına sahip iki kat çürüme önleyici boya uygulayın.

Su hattının ve aşınma ihtimali yüksek yerlerin çevresine ek bir kat daha uygulayın.

Gerekirse uygulamaya yardımcı olması için tiner ekleyin: maks. 5%.

Koruyucu eldiven/giysi ve göz koruyucusu/yüz koruyucusu takın. Kullanmadan önce ürünü iyice karıştırın.

Gemi düzenli olarak 20 knot'un üzerinde hızlarda kullanılıyorsa 3 kat çürüme önleyici boya uygulamanız önerilir.

UYGULAMA KOŞULLARI :

Uygulama sırasında yüzey tamamen temiz ve kuru olmalı ve yoğuşmadan sakınmak için sıcaklığı çığ noktasının üzerinde olmalıdır. Doğrudan güneş ışığında uygulamayın. Etrafı kapalı alanlarda uygulama ve kuruma sırasında yeterli havalandırma sağlayın.

ÖNCEKİ KAT:

HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45550, HEMPEL'S UNDERWATER PRIMER 26030

SONRAKİ KAT:

Yok.

NOT:

Renk/Renk stabilitesi:

Nihai renk 1 hafta suya daldırma sonrasında oturur. Kullanım ömrü renk üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Çürüme önleyici boya, bakır yeşili renk alabilir. Partiler arasında çok az renk farklılığı olabilir. Boyamadan önce karıştırın.

Karıştırma:

Bu ürün ağır parçacıklar içerir. Kullanmadan önce iyice karıştırın.

Film kalınlığı/inceltme:

Doğru film kalınlığının elde edildiğinden emin olmak için inceltmeyi minimumda tutun. Tiner miktarı uygulama koşullarına bağlıdır: sıcaklık, havalandırma ve yüzey.

Saklama koşulları:

Hava ve sıcaklık değişikliklerine maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Doğrudan güneş ışığından sakının. Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Saklama sıcaklığı 5°C/41°F - 35°C/95°F.

Denize inme:

Minimum: 24 saat(ler) 20°C/68°F; Maksimum: 9 ay

Yeniden kat atma:

Katlar arası maksimum bekleme süresi yoktur, ancak kirlenmiş atmosfere uzun süreli maruz kalmadan sonra yüksek basınçlı tatlı suyla temizlik yaparak birikmiş kontaminasyonu giderin ve bir sonraki katı uygulamadan önce kurumasına imkan tanıyın.

Not:

Hempel's Mille NCT 71880

Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

YAYINLAYAN:

HEMPEL A/S

7188019990

Bu Ürün Bilgi Föyü daha önce yayınlanmış olanları iptal ederek onların yerine geçer.

Açıklamalar, tanımlar ve kapsam için, www.hempel.com mevcut "Açıklayıcı Notlar" bölümüne bakın. Bu bilgi formunda verilen bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece test sonuçları ya da kontrollü ya da özel tanımlı şartlar altında elde edilen tecrübeleri yansıtmaktadır. Bu ürün bilgi föyünde yer alan bilgiler, spesifikasyonlar, talimatlar ve tavsiyeler, sadece kontrol altında veya spesifik olarak tanımlanmış koşullar altında yapılmış test sonuçlarına veya tecrübeye dayanmaktadır. Bunların, Ürünler'in kullanılmak istendiği gerçek hayat koşullarında da doğru, eksiksiz veya uygun olacağının test edilmesi sadece ve sadece Alıcı velveya Kullanıcı'ya aittir. Ters yönde yazılı bir anlaşma yapılmadıkça, ürünler "HEMPEL'İN GENEL SATIŞ, TESLİM VE SERVİS" kural ve koşullarına göre teslim edilmekte olup, teknik yardım da yine bu kural ve koşullara göre verilecektir. İmalatçı ve Satıcı, bahsi geçen GENEL KOŞULLAR'da açıkça belirtilmesi dışında, Ürünlerin yukarıda, sayfanın arkasında veya başka bir yerde tavsiye edildiği şekilde kullanılmasından dolayı meydana gelecek sonuçlardan, is kazalarından veya doğrudan veya dolaylı zarar ve ziyandan sorumlulugundan dolayı, ihmalden doğan sorumluluk da dahil olmak üzere (ancak bununla sınırlı değildir), hiçbir tazminat talebini kabul etmez ve Alıcı velveya Kullanıcıda tazminat taleplerinden feragat eder.Ürün bilgi föyleri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir ve yayınlandıkları tarihten itibaren bes yıl sonra geçerliliklerini kaybederler.