

89900: BASE 89909: CROSSLINKER 98980

| | |
|--|--|
| Beskrivelse: | HEMPAGUARD X7 er en avanceret anti begronings belægning baseret på ActiGuard ® teknologi, som udnytter den ekstra effekt af avanceret hydrogel silikone og en effektiv anti begronings biocid. Det øger antifouling barrieren og forlænger den tilgronings frie periode. HEMPAGUARD X7 har derfor et højt brændstofbesparelses potentiale og er også velegnet til fartøjer, der opererer med lange serviceintervaller (op til 90 måneder) og / eller meget lange stilstande (op til 120 dage). HEMPAGUARD X7 er en avanceret anti fouling belægning med højt tørstofindhold. Produktet er baseret på silikone og hærder efter tilsætning af CROSSLINKER 98980. |
| Anbefalet brug: | For alle fartøjer, uden begrænsning af service-hastigheder. Produktet er også velegnet til langsom/ meget langsom hastighed og for FPSO'er. Dette produkt indeholder ikke organotinforbindelser fungerende som biocider og overholder den internationale konvention om kontrol af skadelige antibegroningsmidler til skibe, som er vedtaget af IMO i oktober 2001 (IMO AFS/CONF/26). |
| Tilgængelighed: | En del af gruppesortimentet. Lokal tilgængelighed bør bekræftes. |
| PRODUKTDATA: | |
| Kulør-nr./farver: | 59161*/ Rød |
| Udseende: | Blank |
| Praktisk volumen tørstof, %: | 70 ± 1 |
| Teoretisk strækkeevne: | 4.7 m ² /l [188.5 sq.ft./US gallon] - 150 mym |
| Flammepunkt: | 28 °C [82.4 °F] |
| Vægtfylde: | 1 kg/liter [8.6 lbs/US gallon] |
| Berøringsstør: | 3 time(r) , 20°C |
| Fuldt hærde: | 7 dag(e) , 20°C |
| VOC-indhold: | 260 g/l [2.2 lbs/US gallon] |
| Holdbarhed: | 2 år (25°C/77°F) for BASE og 1 år for CROSSLINKER (25°C) fra produktionstidspunktet. Afhængig af opbevaringsforholdene kan mekanisk omrøring være nødvendig før brug. <i>*andre kulører i henhold til standardsortiment.</i> |
| <small>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</small> | |
| PÅFØRINGSDATA: | |
| Version, blandet produkt: | 89900 |
| Blandingsforhold: | BASE 89909: CROSSLINKER 98980 17.8 : 2.2 på volumen |
| Påføringsmetode: | Luftløs sprøjte / Pensel/Rulle (pletning), se BEMÆRKNINGER på bagsiden |
| Fortynder (maks.vol.): | Ingen fortynding (se BEMÆRKNINGER på bagsiden) |
| Anvendelsestid: | 1 time(r) 20°C efter tilsætning af CROSSLINKER |
| Anbefalet dyse: | 0.019 - 0.021 " |
| Min. dysetryk: | 150 bar [2175 psi] (Data for luftløs sprøjte er vejledende) |
| Værktøjsrengøring: | HEMPEL'S THINNER 08080 |
| Tørfilmtykkelse: | 150 mym [6 mils] |
| Vådfilmtykkelse: | 225 mym [9 mils] |
| Overmalingsinterval, min.: | I henhold til specifikation. |
| Overmalingsinterval, maks.: | I henhold til specifikation. |
| Sikkerhed: | Emballagen er forsynet med advarselmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne). |

| | |
|---------------------------|--|
| PÅFØRINGSBETINGELSER: | <p>Påføres kun en tør og ren overfalde med en temperatur over dugpunktet for at undgå kondensation. Sørg for passende ventilation i lukkede rum under påføring og tørring. Anvendes kun, når påføring og hærdning kan foregå ved temperaturer over: 0°C. Temperaturen af overfladen og af selve malingen skal også være over denne grænse. Hærdning kræver en relativ luftfugtighed på: minimum 30%, maksimum 85%.</p> <p>De specielle påføringsegenskaber gør det endvidere nødvendigt at overveje risikoen for blæsevejr. Den tilstedeværende repræsentant fra Hempel bør konsulteres.</p> |
| FOREGÅENDE MALING: | I henhold til specifikation. Anbefalede systemer er: HEMPASIL tiecoat |
| EFTERFØLGENDE MALING: | I henhold til specifikation. |
| BEMÆRKNINGER: | <p>Det er yderst vigtigt, at beskyttelses- og rengøringsprocedurerne følges nøje, hhv. før og efter påføringen. Det tilrådes at påføre tie coat og top coat efter al øvrig udvendig maling er fuldført. Dette er med henblik på at undgå silikoneforurening af andre malede overflader.</p> <p>Før påføring dækkes alle omliggende arealer med plastik for at undgå oversprøjtning. Efter påføring renses alt sprøjteudstyr meget omhyggeligt.</p> |
| Påføring(er): | En veludført sprøjtepåføring er nødvendig. Denne maling har specielle påføringsegenskaber, og det anbefales at påføre malingen på et mindre område først for at blive bekendt med egenskaberne. |
| Filmtykkelser/fortynding: | Fortynding: Anbefales ikke. THINNER 08080 (maks. 5 vol%) kan undtagelsesvis anvendes. |
| Værktøjsrengøring: | Meget omhyggelig rengøring med THINNER 08080 er nødvendig. KASSÉR RENSEFORTYNDER EFTER BRUG. GENANVEND IKKE RENSEFORTYNDER EFTER RENGØRING. |
| Lagerstabilitet/lagring: | Skal opbevares under absolut tørre forhold og beskyttes mod indtrængende fugt. |
| Uddokning: | Minimum: 24 time(r) |
| Overmalingsnote: | Ifølge specifikation afhængigt af skrogets aktuelle tilstand, seilmønster og forventet tidsrum i service. |
| Bemærk: | Hempaguard X7 89900 Kun til professionel brug. |
| UDGIVET AF: | HEMPEL A/S |

8990059161

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på www.hempel.com. Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.

Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.