

Περιγραφή:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 is a non-hiding, but strongly day-light reflecting acrylic paint with fluorescent pigments which give intense colour impression and high visibility (HIVEE). It has no effect in darkness, and it needs HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520 on top in order to improve the light fastness.
Συνιστώμενη χρήση:	For life-saving equipment and for warning purposes such as protruding or moving objects, etc.
θερμοκρασία	Μέγιστο, ξηρή έκθεση μόνο: 80°C/176°F βλ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ στο πίσω μέρος της σελίδας
Διαθεσιμότητα:	Μέρος του καταλόγου προϊόντων. Η τοπική διαθεσιμότητα υπόκειται σε επιβεβαίωση.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:	
Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:	50180*/ Πορτοκαλί
Φινίρισμα:	Ημι-γυαλιστερό
Ποσοστό στερεών κ.ό., %:	44 ± 1
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση:	11 m ² /l [441.1 sq.ft./US gallon] - 40 micron/1.6 mils
Σημείο ανάφλεξης	38 °C [100.4 °F]
Ειδικό βάρος	1 kg/l [8 lbs/US gallon]
Επιφανειακώς ξηρό:	1 ώρα(ες) 20°C/68°F
Μέσω - ξηρό:	1.5 ώρα(ες) 20°C/68°F
Περιεκτικότητα πτητικών:	445 g/l [3.7 lbs/US gallon]
	<i>*άλλες αποχρώσεις ανάλογα με τον κατάλογο προϊόντων.</i>
	<i>Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.</i>
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:	
Μέθοδος εφαρμογής:	Ψεκασμός χωρίς αέρα / Ψεκασμός αέρα / Πινέλο
Διαλύτης (μέγ. όγκ.):	08230 (5%) / 08230 (15%) / 08230 (5%)
Άνοιγμα ακροφυσίου:	0.015 - 0.018 "
Πίεση ακροφυσίου:	150 bar [2175 psi] (Τα δεδομένα ψεκασμού χωρίς αέρα είναι ενδεικτικά και υπόκεινται σε προσαρμογή)
Καθαρισμός εργαλείων:	HEMPEL'S THINNER 08230
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, στεγνή:	40 µm [1.6 mils]
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, υγρή:	100 µm [4 mils]
Διάστημα επόμενης επίστρωσης, ελάχ.:	Σύμφωνα με την προδιαγραφή.
Διάστημα επόμενης επίστρωσης, μέγ.:	Σύμφωνα με την προδιαγραφή.
Ασφάλεια:	Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	Σύμφωνα με την προδιαγραφή.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:	Εφαρμόστε μόνο σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια με θερμοκρασία πάνω από το σημείο δρόσου ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας. Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	Σύμφωνα με την προδιαγραφή. Συνιστώμενα συστήματα είναι: HEMPATEX
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	HEMPEL'S HI-VEE LACQUER 06520
Παρατηρήσεις	
Θερμοκρασίες έκθεσης στις καιρικές συνθήκες/λειτουργίας:	Η παρατεταμένη απευθείας επαφή σε θερμοκρασίες πάνω από 40°C περίπου, μπορεί να προκαλέσει τον σχηματισμό κοιλωμάτων στη μεμβράνη. Αποφύγετε θερμοκρασίες πάνω από: 20°C/68°F
Εφαρμογές:	
Σημείωση:	HEMPEL'S HI-VEE 56540 Μόνο για επαγγελματική χρήση.
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:	HEMPEL A/S
	5654050180

Το παρόν Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών υπερισχύει κάθε άλλης προγενέστερης έκδοσης. Για επεξηγήσεις, ορισμούς και αντικείμενο εφαρμογής, δείτε τις "Επεξηγηματικές Σημειώσεις" στο www.hempel.com. Τα δεδομένα, οι προδιαγραφές, οι οδηγίες και οι συστάσεις που παρέχονται στο παρόν φύλλο τεχνικών προδιαγραφών αντιπροσωπεύουν μόνο αποτελέσματα δοκιμών ή εμπειρία που αποκτήθηκε υπό ελεγχόμενες ή ειδικά καθορισμένες συνθήκες. Η ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητά τους υπό πραγματικές συνθήκες, για οποιαδήποτε προοριζόμενη χρήση των Προϊόντων στο παρόν, πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά από τον Αγοραστή ή/και τον Χρήστη.

Τα Προϊόντα διατίθενται στην αγορά και η παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη υπόκειται στους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ HEMPEL, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά, ρητά και εγγράφως. Ο Κατασκευαστής και ο Πωλητής αποποιούνται, και ο Αγοραστής ή/και Χρήστης παραιτούνται όλων των αξιώσεων που αφορούν σε οποιαδήποτε υπαιτιότητα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, της αμέλειας, εκτός όπως δηλώνεται στους αναφερθέντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ για όλες τις συνέπειες, βλάβες, άμεσες ή αποθετικές απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την χρήση των Προϊόντων όπως συνιστάται παραπάνω, στην επόμενη σελίδα ή διαφορετικά. Οι τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση και καθιστανται άκυρες πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.