

概 述: 老人牌丙烯酸荧光漆 56540 是一种含荧光颜料的无遮盖力强反光丙烯酸漆，色感强，能见度高，本品在黑暗中无反光效果，为提高其耐光性能，需在本品面上涂一层老人牌清漆 06520。

用 途: 可用于救生设备和警示牌作用的突出或移动物体表面。

使用温度: 在干燥条件下最大耐温：80℃

物理参数:

颜色/色号: 橙色/50180（可根据颜色分类列表提供其它颜色）

漆 面: 半光

体积固体含量: 44±2%

理论涂布率: 11.0 米²/升 (40 微米干膜计)

闪 点: 38℃

比 重: 1.0 千克/升

表 干: 1 小时 (20℃)

透 干: 1.5 小时(20℃)

挥发性有机化合物含量(V.O.C): 446 克/升

施工说明:

施工方法: 无空气喷涂 /空气喷涂 /刷涂

稀释剂（最大体积）: 08230（5%）/08230（15%）/08230（5%）

集装箱线上自动喷涂需参考相关指标。

喷孔尺寸: 0.38-0.45 毫米

喷嘴压力: 15.0 兆帕（无空气喷涂资料仅供参考，实用时可以调整）

工具清洗: 老人牌稀释剂 08230

漆膜厚度: 湿膜: 100 微米

干膜: 40 微米

重涂间隔: 根据指标要求。

表面处理:	根据指标要求。
施工条件:	施工时, 表面必须完全清洁、干燥, 表面温度在露点以上以避免凝露。在狭窄空间施工和干燥期间, 应大量通风。
先涂油漆:	老人牌丙烯酸漆或按规定先涂。
加涂油漆:	老人牌清漆 06520。
备 注:	<p>耐候性/使用温度: 本品因是热塑产品, 故温度约 40°C 以上时长时间受机械压力会导致漆膜凹陷, 一旦温度下降, 漆膜的机械性能又可恢复。</p> <p>施工: 避免温度高于 20°C。</p>
安 全:	小心使用本品。使用前和使用时, 请注意包装标签上的注意事项。此外, 还应该遵守有关国家或当地政府规定的安全法规。
注 意:	<p>本品仅适用于专业用途。</p>
发布日期:	2016 年 7 月-5654050180