

58510: BASE 58519: CURING AGENT 97760

Beskrivelse:	HEMUTHANE ENAMEL 58510 er en vandfortyndbar, to-komponent polyurethan slutstrygning med god glans- og kulørbestandighed. Nem at rengøre.
Anbefalet brug:	Som en holdbar slutstrygning i vandige epoxysystemer.
Driftstemperaturer:	Maks., kun tør eksponering: 120°C se BEMÆRKNINGER på bagsiden
Certifikater/Godkendelser:	underkategori j.
Tilgængelighed:	Ikke inkluderet i gruppesortimentet. Tilgængelighed underlagt særlig aftale.
PRODUKTDATA:	
Kulør-nr./farver:	10000*/ Hvid
Udseende:	Blank
Praktisk volumen tørstof, %:	48 ± 1
Teoretisk strækkeevne:	12 m ² /l [481.2 sq.ft./US gallon] - 40 mym
Flammepunkt:	188 °C [370.4 °F]
Vægtfylde:	1.4 kg/liter [11.6 lbs/US gallon]
Støvtør:	20 minut (minutter) 20°C
Gennem-tør:	1.5 time(r) 20°C
Fuldt hærdet:	7 dag(e) , 20°C
VOC-indhold:	54 g/l [0.4 lbs/US gallon]
Holdbarhed:	1 år for BASE og 3 år (25°C) for CURING AGENT fra produktionstidspunktet. <i>*andre kulører i henhold til standardsortiment.</i>
<i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>	
PÅFØRINGSDATA:	
Version, blandet produkt:	58510
Blandingsforhold:	BASE 58519: CURING AGENT 97760 8.5:1.5 på volumen Efter omhyggelig blanding med mekanisk omrører fortyndes 5-15% på volumen med ferskvand.
Påføringsmetode:	Luftløs sprøjte / Luftblanding
Fortynder (maks.vol.):	Ferskvand (5-15%) / Ferskvand (5-15%)
Anvendelsestid:	2 ca. time(r) 20°C
Anbefalet dyse:	0.011 - 0.015 "
Min. dysetryk:	150 bar [2175 psi] (minimum) (Sprøjtedata er vejledende og kan justeres)
Værktøjsrengøring:	Ferskvand se BEMÆRKNINGER på bagsiden
Tørfilmtykkelse:	40 mym [1.6 mils] se BEMÆRKNINGER på bagsiden
Vådfilmtykkelse:	75 mym [3 mils] Efter fortynding (15%): 100 mym
Overmalingsinterval, min.:	I henhold til specifikation.
Overmalingsinterval, maks.:	I henhold til specifikation.
Sikkerhed:	Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

PÅFØRINGSBETINGELSER:	Påføring bør kun ske ved temperaturer over: 10°C. Påføres kun på en tør og ren overflade med en temperatur over dugpunktet for at undgå kondensation. Relativ luftfugtighed under påføring og tørring: højst 80%, fortrinsvis 40-60%. God ventilation under påføring og tørring er nødvendig. Under tørring er det yderst vigtigt, at alle dele af de malede overflader er dækket af tilstrækkelig ventilation. Ventilationskravene til fjernelse af de vanddampe, der frigives under påføring og tørring, er ca. 75 m³/l maling ved 20°C. (luftforsyningens relative fugtighed 40%)
FOREGÅENDE MALING:	I henhold til specifikation. anbefalede systemer er: HEMUDUR 18500.
EFTERFØLGENDE MALING:	Ingen.
BEMÆRKNINGER:	
Vejrpåvirkning/driftstemperaturer:	Ved en driftstemperatur over 100°C kan der forventes en let misfarvning.
Påføring(er):	For andre glansgrader HEMUTHANE ENAMEL 58513 skal specificeres.
Filmtykkelser/fortynding:	Afhængig af formålet og anvendelsesområde kan der specificeres i andre lagtykkelser. Dette vil ændre strækkeevnen og kan ændre tørretiden og overmalingsintervallet. Normalt specifikationsområde er: 30-60 mym Produktet bør ikke påføres i et tykt lag (ikke over 80-90 mym), da glansen reduceres pga. skum i malingsfilmen.
Værktøjsrengøring:	Redskaber skal renses med det samme med lunkent sæbevand og/eller ferskvand efterfulgt af en omhyggelig skylning, så rensningsmiddelrester fjernes. Indtørrede malingsrester kan fjernes med HEMPEL'S TOOL CLEANER 99610.
Lagerstabilitet/lagring:	Opbevares ved temperaturer mellem 5-40°C. Holdbarheden reduceres ved temperaturer over 30°C. Må ikke udsættes for frost under opbevaring og transport, eller før malingen er tør.
Hærder:	CURING AGENT 97760 : er følsom overfor fugt. Skal opbevares på et tørt sted, og spanden skal holdes tæt lukket indtil brug. Åbnes med forsigtighed af hensyn til risiko for overtryk.
Overmalingsintervaller:	Min. overmalingsinterval for påføring på HEMUDUR 18500 er 3 timer (20°C). Alternativt kan HEMUDUR 18500 overmales efter 45 minutters afluftning ved 20°C og 1 times opvarmning til 40°C.
Bemærk:	HEMUTHANE ENAMEL 58510 Kun til professionel brug.
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

5851010000

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på www.hempel.com. Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.

Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.