

| | | |
|-------------------------------|--|------------|
| Beskrivelse: | HEMPEL's CUSTOM MARINE POLISH 67444 er et flydende, rengørende polermiddel. | |
| Anbefalet brug: | Til rengøring, polering og beskyttelse af glasfiber, malede og lakerede overflader. | |
| Tilgængelighed: | Del af det Europæiske Yacht sortiment. | |
| PRODUKTDATA: | | |
| Kulør-nr./farver: | 09990/ Råhvid. | |
| Flammepunkt: | 62 °C [143.6 °F] | |
| Vægtfylde: | 0.9 kg/liter [7.3 lbs/US gallon] | |
| Håndteringstør: | 10 minut (minutter) , 20°C 20 minutter , 10°C | |
| VOC-indhold: | 247 g/l [2.1 lbs/US gallon] | |
| | <i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i> | |
| PÅFØRINGSDATA: | | |
| Sikkerhed: | Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne). | |
| FORBEHANDLING: | Vask overfladen omhyggeligt med HEMPEL PRE-CLEAN 67602 eller HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 for at fjerne smuds og andre urenheder, skyl med ferskvand. Lad overfladen tørre. Overflader i god tilstand: Påfør produktet på en tør overflade. Nedbrudte overflader: Skal behandles med: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 før påføring af produktet. | |
| PÅFØRINGSBETINGELSER: | Rystes grundigt før brug. Påfør produktet med en ren, tør og blød klud. Poler med runde bevægelser og en ren klud, eller anvend en polermaskine til at opnå en højglans finish. Skift ofte til rene klude. Ved maskinpolering anvendes en ny polerskive og ikke en pudseskive, da denne kan lave svirvelmærker. | |
| PÅFØRINGSBETINGELSER : | Må ikke udsættes for frost. Må ikke påføres i stærkt sollys, på varme overflader eller under fugtige forhold. Overfladetemperaturen skal være over: 5°C. | |
| EFTERFØLGENDE MALING: | Ingen. Hvis der ønskes en højglans, påføres: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033 | |
| BEMÆRKNINGER: | | |
| Påføring(er): | Lad nymalede overflader tørre/hærde i mindst 90 dage før påføring af produktet. Lad produktets beskyttelsesfilm hærde i mindst 1 uge før eventuel afvaskning med rensedmidler. Produktet kan ikke fjernes ved almindelig afvaskning. Brug HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 som anvist, skyl med ferskvand. Det anbefales at udføre en testpolering på et mindre synligt område, når produktet anvendes på "metalliserede" malinger. | |
| Bemærk: | HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 | |
| UDGIVET AF: | HEMPEL A/S | 6744409990 |