

<b>Beschreibung:</b>	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 ist eine flüssige Reinigungspolitur.
<b>Empfohlene Verwendung:</b>	Für Reinigung, Politur und Schutz von Glasfaser-, gestrichenen und lackierten Oberflächen geeignet.
<b>Verfügbarkeit:</b>	Teil des Europäischen Yacht Sortiment. Lokale Verfügbarkeit freibleibend.
<b>PHYSIKALISCHE DATEN:</b>	
Farbtonnummern/Farben:	09990/ Cremefarben.
Flammpunkt:	62 °C [143.6 °F]
Spezifisches Gewicht:	0.9 kg/Liter [7.3 lbs/US-Gallone]
Grifftrocken:	10 Minute(n) , 20°C/68°F 20 Minuten , 10°C/50°F
VOC-Gehalt:	247 g/l [2.1 lbs/US-Gallone] <i>Die physikalischen Daten unterliegen normalen Fertigungstoleranzen. Die "Erläuterungen zu den Produktdatenblättern" im HEMPEL-Buch sollten beachtet werden.</i>
<b>APPLIKATIONS DETAILS:</b>	
<b>Sicherheit:</b>	Vorsicht beim Umgang. Vor und während der Verarbeitung sind alle Sicherheitshinweise auf der Verpackung und den Gebinden, die von HEMPEL erstellten Sicherheitsdatenblätter sowie örtliche oder nationale Sicherheitsvorschriften zu beachten.
<b>OBERFLÄCHENVORBEHANDLUNG:</b>	Oberfläche gründlich mit HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 oder HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 reinigen, um Schmutz und andere Verunreinigungen zu beseitigen; mit Frischwasser abspülen. Oberfläche trocknen lassen <b>Oberflächen in gutem Zustand:</b> Das Produkt auf trockenen Untergrund auftragen. <b>Verschlechterte Oberflächen:</b> Muss behandelt werden mit: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 vor Applikation des Produkts.
<b>PRODUKTANWENDUNG:</b>	Vor Gebrauch gut schütteln. Produkt mit sauberem, trockenen und weichen Tuch auftragen. Mit einem sauberen Tuch in kreisförmigen Bewegungen polieren, oder eine Poliermaschine verwenden, um eine Hochglanzoberfläche zu erzielen. Häufig durch saubere Tücher ersetzen. Beim maschinellen Polieren ein neues Polierpad verwenden. Keine Compound-Polierpads, da diese Streifen bewirken können.
<b>APPLIKATIONSBEDINGUNGEN :</b>	Nicht Frost aussetzen. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, auf heißen Oberflächen oder unter feuchten Bedingungen auftragen. Die Oberflächentemperatur sollte mehr betragen als: 5°C/41°F.
<b>NACHFOLGENDER ANSTRICH:</b>	Keine. Wenn Hochglanz erzielt werden soll, Auftragen von: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033
<b>Bemerkungen:</b>	
<b>Anwendung(en):</b>	Vor der Applikation des Produkts frisch gestrichene Oberflächen mindestens 90 Tage lang trocken/ aushärten lassen. Vor Reinigungsmittelanwendung den Schutzfilm des Produkts mindestens 1 Woche lang aushärten lassen. Das Produkt kann durch normales Waschen nicht entfernt werden. HEMPEL's PRE-CLEAN 67602 gemäß Anweisung verwenden, mit Frischwasser spülen.  Bei der Anwendung auf „Metallicfarben“ wird ein Testauftrag der Politur an weniger sichtbarer Stelle empfohlen.
<b>Anmerkung:</b>	<b>HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444</b>
<b>HERAUSGEGEBEN VON:</b>	HEMPEL A/S 6744409990