

Περιγραφή:	Το HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 είναι ένα υγρό καθαριστικό γυαλιστικό.		
Συνιστώμενη χρήση:	Για τον καθαρισμό, το γυάλισμα και την προστασία υαλονήματος, βαμμένων και βερνικωμένων επιφανειών.		
Διαθεσιμότητα:	Περιέχεται στην ευρωπαϊκή γκάμα προϊόντων Yacht. Τοπική διαθεσιμότητα υπόκεινται σε επιβεβαίωση		
ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:			
Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:	09990/ Υπόλευκο.		
Σημείο ανάφλεξης	62 °C [143.6 °F]		
Ειδικό βάρος	0.9 kg/l [7.3 lbs/US gallon]		
Στέγνωμα ώστε να είναι έτοιμο για χειρισμό:	10 λεπτό(ά) , 20°C/68°F 20 λεπτά , 10°C/50°F		
Περιεκτικότητα πτητικών:	247 g/l [2.1 lbs/US gallon]		
	<i>Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.</i>		
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:			
Ασφάλεια:	Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.		
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	Πλύνετε την επιφάνεια σχολαστικά με HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 ή HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 για να απομακρύνετε ακαθαρσίες και ρύπους, ξεπλύνετε με γλυκό νερό. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει Επιφάνειες σε καλή κατάσταση: Εφαρμόστε το προϊόν σε στεγνή επιφάνεια. Φθαρμένες επιφάνειες: Πρέπει να υποστεί επεξεργασία με: HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.		
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Εφαρμόστε το προϊόν με ένα καθαρό, στεγνό, μαλακό πανί. Γυαλίστε με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας ένα καθαρό πανί ή χρησιμοποιήστε μηχανήμα γυαλίσματος για να επιτύχετε φινίρισμα υψηλής στιλπνότητας. Αλλάζετε καθαρά πανιά συχνά. Για γυάλισμα με μηχανήμα, χρησιμοποιήστε καινούργιο τροχό γυαλίσματος και όχι σύνθετο τροχό, καθώς αυτός μπορεί να δημιουργήσει κυκλικά σημάδια.		
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :	Να αποφεύγεται η έκθεση σε παγετό. Μην εφαρμόζετε σε έντονο ηλιακό φως, πάνω σε καυτές επιφάνειες ή υπό συνθήκες υγρασίας. Η θερμοκρασία επιφάνειας πρέπει να είναι πάνω από: 5°C/41°F.		
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	Καμία. Εάν και απαιτείται μεγάλη στιλπνότητα, εφαρμόστε: HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033		
Παρατηρήσεις			
Εφαρμογές:	Όλες οι νέες βαμμένες επιφάνειες πρέπει να στεγνώσουν/σκληρυνθούν για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από την εφαρμογή του προϊόντος. Αφήστε την προστατευτική μεμβράνη του προϊόντος να στερεοποιηθεί για τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από την πλύση με απορρυπαντικό. Το προϊόν δεν μπορεί να απομακρυνθεί με σύνηθες πλύσιμο. Χρησιμοποιήστε το HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 σύμφωνα με τις οδηγίες, ξεπλύνετε με γλυκό νερό. Για χρήση σε "μεταλλικές" βαφές, συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμαστικού γυαλίσματος σε μια λιγότερο ορατή περιοχή.		
Σημείωση:	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444		
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:	HEMPEL A/S		6744409990