

<b>Description :</b>	HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444 est un cirage nettoyant liquide.
<b>Usage recommandé:</b>	Pour le nettoyage, le polissage et la protection des surfaces en fibre de verre, peintes et vernies.
<b>Disponibilité :</b>	Fait partie de l'assortiment Yacht Européen. Disponibilité locale sujette à confirmation.
<b>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :</b>	
Teinte n°/Couleurs :	09990/ Blanc cassé.
Point éclair :	62 °C [143.6 °F]
Masse volumique :	0.9 Kg/L [7.3 lbs/US gallon]
Sec manipulable :	10 minute(s) , 20°C/68°F 20 minutes , 10°C/50°F
Teneur en COV :	247 g/l [2.1 lbs/US gallon]
<i>Les caractéristiques physiques ci-dessus sont les valeurs nominales selon les formules du Groupe HEMPEL.</i>	
<b>MISE EN ŒUVRE :</b>	
<b>Sécurité :</b>	Manipuler avec précaution. Avant et pendant l'utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité stipulées sur les étiquettes des emballages de nos peintures. Consulter les fiches de données de sécurité HEMPEL et respecter toutes les réglementations locales ou nationales de sécurité.
PREPARATION de SURFACE	Nettoyer soigneusement la surface avec HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602 ou HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 pour éliminer toute trace de salissure ou autres contaminants, rincer à l'eau douce. Laisser sécher la surface <b>Surfaces en bon état :</b> Appliquer le produit sur une surface sèche <b>Surfaces endommagées :</b> À traiter avec : HEMPEL'S RUBBING LIQUID 69021 avant d'appliquer le produit.
APPLICATION DU PRODUIT:	Bien agiter avant utilisation. Appliquer le produit avec un chiffon doux, propre et sec. Polir en effectuant des mouvements circulaires avec un chiffon propre ou une polisseuse pour obtenir un fini brillant éclatant. Remplacer régulièrement les chiffons. En cas de lustrage à la machine, utiliser un tampon à polir et non un tampon composé, car celui-ci pourrait laisser des traces de frottement.
REGLES D'APPLICATION :	Ne pas exposer au gel. Ne pas appliquer en plein soleil, sur des surfaces chaudes ou dans des conditions humides. La température de la surface doit être au-dessus de : 5°C/41°F.
COUCHE SUIVANTE:	Aucun(e). Si un brillant éclatant est souhaité, appliquer : HEMPEL'S WAX TecCel 69034, HEMPEL'S WAX 69033
Remarques	
Application(s):	Laisser sécher/durcir les surfaces fraîchement peintes pendant au moins 90 jours avant d'appliquer le produit. Laisser durcir le film protecteur du produit pendant au moins 1 semaine avant de nettoyer au détergent. Le produit ne peut pas être éliminé par un lavage ordinaire. Utiliser HEMPEL PRE-CLEAN 67602 selon les instructions, rincer à l'eau douce.  En cas d'utilisation sur des peintures « métalliques », il est recommandé de tester le lustrage sur une surface moins visible.
Note:	<b>HEMPEL'S CUSTOM MARINE POLISH 67444</b>
Édité par :	HEMPEL A/S
	6744409990