

Beskrivelse: HEMPEL's TEAK COLOUR RESTORER 67462 er en pigmenteret teakolie med skimmel hindrende middel, der forebygger misfarvning. Træet får en gyldenbrun farve efter påføring.

Anbefalet brug: Til brug på nyt træ samt på tidligere behandlet træ, indvendigt og udvendigt, over vandlinjen.

Tilgængelighed: Del af det Europæiske Yacht sortiment.

PRODUKTDATA:

Kulør-nr./farver: 65220/ Teak
Udseende: Transparent, Brun.
Praktisk volumen tørstof, %: 38 ± 1
Teoretisk strækkeevne: 10 - 20 m²/l [401 - 802 sq.ft./US gallon] afhængigt af porøsitet
Flammepunkt: 62 °C [143.6 °F]
Vægtfylde: 0.9 kg/liter [7.3 lbs/US gallon]
Berøringstør: 1 time 20°C
2 time(r) 10°C
VOC-indhold: 515 g/l [4.3 lbs/US gallon]
Holdbarhed: 5 år 25°C

Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.

PÅFØRINGSDATA:

Påføringsmetode: Pensel / Rulle
Fortynder (maks.vol.): Må ikke fortyndes.
Værktøjsrengøring: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Tørfilmtykkelse: Ikke relevant
Vådfilmtykkelse: Ikke relevant

Sikkerhed: Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).

FORBEHANDLING:	<p>Forberedelse: Sørg altid for, at alle overflader er rene, fri for olie og tørre. Rengør med egnet opløsningsmiddel. Skyl overfladen med ferskvand. Lad tørre..</p> <p>Nyt træ: Slib, og fjern alt støv. Mæt den tørre, rene overflade med en egnet træbeskyttelse og lad den tørre. Ny teak: Rengør med HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Tidligere behandlet træ: Fjern støv og løst materiale. Behandl eventuelle bare pletter med en egnet træbeskyttelse (ikke teak).</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER:	<p>Metode: Påfør to malingslag af produktet på indvendige områder og tre malingslag på vejruddatte områder. Tidligere behandlet træ: Påfør 1-2 lag af produktet.</p> <p>Produktet kan fortyndes 1:1 med en egnet træbeskyttelse for at forstærke kuløren. Det kan anvendes på teakdæk og andre træoverflader som udsættes for kraftig slidtage, men KUN hvis det overmales med HEMPEL's TEAK OIL 67571.</p>
PÅFØRINGSBETINGELSER :	<p>Overfladen skal være helt ren og tør før påføring, og overfladetemperaturen skal være over dugpunktet, for at undgå kondensation.</p> <p>Fugtindholdet i træet bør ikke overskride: 16%. Må ikke påføres i direkte sollys. Sørg for ventilation ved svært tilgængelige områder under påføring og tørring.</p>
ANBEFALET RENGØRINGSMIDDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FOREGÅENDE MALING:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
EFTERFØLGENDE MALING:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - På dæk eller områder, der er særligt udsat for slidtage.
BEMÆRKNINGER:	Udslip, olierester, brugte klude og lignende skal bortskaffes i en brandsikker beholder pga. risikoen for selvantændelse.
Omrøring:	Produktet omrøres grundigt før brug..
Lagerstabilitet/lagring:	Eksposering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.
Overmaling:	<p>Hvis det maksimale interval mellem overmaling overskrides, skal overfladen rengøres med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.</p> <p>Hvis overfladen er blevet kontamineret med olie og forurening, skal det fjernes omhyggeligt med et egnet rengøringsmiddel, skylles med rent vand og tørre. Slib let, og fjern alt støv inden overmaling.</p>
Bemærk:	HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S

6746265220

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på www.hempel.com. Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.

Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.