

<b>Περιγραφή:</b>	Το TEAK COLOUR RESTORER 67462 της HEMPEL είναι ένα λάδι για τικ με χρωστικές, το οποίο περιέχει παράγοντες που αποτρέπουν τη δημιουργία μούχλας, για αποφυγή του αποχρωματισμού. Το ξύλο αποκτά ένα χρυσοκάστανο χρώμα μετά την εφαρμογή.
<b>Συνιστώμενη χρήση:</b>	Για χρήση σε νέο ξύλο, καθώς και πάνω σε προηγούμενως κατεργασμένο ξύλο, εσωτερικά και εξωτερικά, επάνω από την ίσαλο γραμμή.
<b>Διαθεσιμότητα:</b>	Περιέχεται στην ευρωπαϊκή γκάμα προϊόντων Yacht. Τοπική διαθεσιμότητα υπόκεινται σε επιβεβαίωση
<b>ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ:</b>	
Αρ. αποχρώσεων/Χρώματα:	65220/ Τικ
Φινίρισμα:	Διάφανο, Καφέ.
Ποσοστό στερεών κ.ό., %:	38 ± 1
Θεωρητική επιφανειακή απόδοση:	10 - 20 m <sup>2</sup> /l [401 - 802 sq.ft./US gallon] ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας
Σημείο ανάφλεξης	62 °C [143.6 °F]
Ειδικό βάρος	0.9 kg/l [7.3 lbs/US gallon]
Επιφανειακό στέγνωμα:	1 hour 20°C/68°F 2 ώρα(ες) 10°C/50°F
Περιεκτικότητα πτητικών:	515 g/l [4.3 lbs/US gallon]
Διάρκεια αποθήκευσης:	5 έτη 25°C/77°F
<i>Οι φυσικές σταθερές που αναφέρονται αποτελούν ονομαστικά δεδομένα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους του Ομίλου HEMPEL.</i>	
<b>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:</b>	
Μέθοδος εφαρμογής:	Πινέλο / Ρολό
Διαλύτης (μέγ. όγκ.):	Μην αραιώνετε.
Καθαρισμός εργαλείων:	HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, στεγνή:	Δεν σχετίζεται
Ενδεικτικό πάχος μεμβράνης, υγρή:	Δεν σχετίζεται
<b>Ασφάλεια:</b>	Χειριστείτε με προσοχή. Πριν και κατά τη χρήση, παρατηρήστε όλες τις επισημάνσεις ασφαλείας στη συσκευασία και τα δοχεία βαφής, συμβουλευτείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας της HEMPEL και ακολουθείστε όλους τους τοπικούς ή κρατικούς κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:	<b>Ιδιοσκεύασμα:</b> Βεβαιωθείτε ότι όλες οι επιφάνειες είναι καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια και στεγνές. Καθαρίστε με κατάλληλο απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε την επιφάνεια με γλυκό νερό. Αφήστε να στεγνώσει.. <b>Καινούργιο ξύλο:</b> Τρίψτε και απομακρύνετε όλη τη σκόνη. Εμποτίστε την ξηρή, καθαρή επιφάνεια με κατάλληλο προϊόν κατεργασίας ξύλου και μετά αφήστε να στεγνώσει. <b>Νέο τικ:</b> Καθαρίστε με HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. <b>Προηγούμενως κατεργασμένο ξύλο:</b> Απομακρύνετε τη σκόνη και τα μη προσκολλημένα υλικά. Κατεργαστείτε τυχόν γυμνά σημεία με κατάλληλο συντηρητικό ξύλου (όχι για τικ).
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:	<b>Μέθοδος:</b> Εφαρμόστε δύο στρώσεις του προϊόντος στις εσωτερικές περιοχές και τρεις στρώσεις σε περιοχές εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες. <b>Προηγούμενως κατεργασμένο ξύλο:</b> Εφαρμόστε 1-2 επιστρώσεις του προϊόντος.  Το προϊόν μπορεί να αραιωθεί σε 1:1 μέρη με κατάλληλο συντηρητικό ξύλου για ενίσχυση της απόχρωσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καταστρώματα από τικ και σε άλλες ξύλινες επιφάνειες που υφίστανται έντονη φθορά ΜΟΝΟ εάν επικαλυφθεί με το TEAK OIL 67571 της HEMPEL.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :	Η επιφάνεια πρέπει να είναι πλήρως καθαρή και στεγνή τη στιγμή της εφαρμογής και η θερμοκρασία της πρέπει να είναι πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση υγρασίας. Η περιεχόμενη υγρασία στο ξύλο δεν πρέπει να υπερβαίνει: 16%. Μην εφαρμόζετε υπό άμεσο ηλιακό φως. Σε περιορισμένους χώρους, φροντίστε να υπάρχει επαρκής αερισμός κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - σε καταστρώματα και περιοχές με έντονη φθορά.
Παρατηρήσεις	Υλικά που έχουν χυθεί, υπολείμματα λαδιού, χρησιμοποιημένα πανιά και άλλα παρόμοια υλικά πρέπει να απορρίπτονται σε αντιπυρικό κιβώτιο, καθώς υπάρχει κίνδυνος αυτανάφλεξης.
Ανάδευση:	Αναδεύστε το προϊόν καλά πριν από τη χρήση..
Συνθήκες αποθήκευσης:	Η έκθεση στον αέρα και σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας θα πρέπει να αποφεύγεται. Αποφύγετε την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Φυλάσσετε σε θερμοκρασίες: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Επόμενη επίστρωση:	Δεν σχετίζεται
Σημείωση:	<b>HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462</b>
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ:	HEMPEL A/S

6746265220