

Tuotekuvaus:	Hempel's Teak Colour Restorer 67462 on pigmentoitu tiikkiöljy, jonka sisältämät homeenestoaineet estävät värjäytymisen. Puun väri on öljyn levittämisen jälkeen kullanruskea.
Suosittelava käyttö:	Voidaan käyttää vesilinjan yläpuolisilla uusilla ja aiemmin käsitellyillä puupinnoilla sekä sisä- että ulkopuolella.
Saatavuus:	Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.

TEKNISET TIEDOT:

Sävynumero/Sävy:	65220/ Tiikki
Kiiltoaste:	Läpinäkyvä, Ruskea.
Kuiva-aine pitoisuus, %:	38 ± 1
Teoreettinen riittävyys:	10 - 20 m ² /l [401 - 802 sq.ft./US gallon] huokoisuudesta riippuen
Leimahduspiste:	62 °C [143.6 °F]
Ominaispaino:	0.9 kg/litra [7.3 lbs/US gallona]
Kosketuskuiva:	1 tunti 20°C/68°F 2 tuntia 10°C/50°F
VOC-pitoisuus:	515 g/l [4.3 lbs/US gallona]
Säilymisaika:	5 vuotta 25°C/77°F (kannen päiväyksestä)

Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.

KÄYTTÖOHJEET:

Levitysmenetelmä:	Sivellin / Tela
Välineiden puhdistus:	Älä ohenna. Työkalun puhdistusaine: Thinner 808 (No 3)
Kalvonpaksuus, kuiva:	Ei merkitystä
kalvonpaksuus, märkä:	Ei merkitystä

Turvallisuus:	Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana.
----------------------	--

PINNAN ESIKÄSITTELY:	Esikäsittele: Muista aina varmistaa, että kaikki pinnat ovat puhtaita, öljyttömiä ja kuivia. Puhdista sopivalla puhdistusaineella. Huuhtelee pinta makealla vedellä. Anna kuivua. Uusi puu: Hio pinta ja poista pölyt. Kyllästä kuiva ja puhdas pinta sopivalla puun kyllästysaineella ja anna kuivua. Uusi tiikki: Puhdista aineella HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Aikaisemmin käsitelty puu: Poista pöly ja irtomateriaali. Käsittele paljaat kohdat sopivalla puun kyllästysaineella (ei tiikki).
TUOTTEEN LEVITTÄMINEN:	Maalaus: Levitä tuotetta kaksi kerrosta sisäalueille ja kolme kerrosta säälle altistuville alueille. Aikaisemmin käsitelty puu: Levitä tuotetta 1-2 kerrosta. Sävy säilyy, kun tuote ohennetaan sopivalla puun kyllästysaineella suhteessa 1:1. Sitä voidaan käyttää tiikkikansille ja muille puupinnoille, jotka altistuvat kovalle kulumiselle VAIN, jos pinta vielä ylimaalataan HEMPEL TEAK OIL 67571 -öljyllä.
MAALAUSSUOSITUKSET :	Pinnan on oltava maalaushetkellä täysin puhdas ja kuiva, ja sen lämpötilan on oltava kastepistettä korkeampi kondensaation välttämiseksi. Puun kosteuspitoisuus ei saa olla yli: 16%. Älä käsittele suorassa auringonvalossa. Suljetuissa tiloissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta maalauksen ja kuivumisen aikana.
SUOSITELTU PUHDISTUSAINE :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
EDELTVÄ KERROS:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
SEURAAVA MAALIKERROS:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - kansille tai voimakkaasti kuluville alueille.
Huomautuksia	Roiskeet, ylimääräinen öljy, hävitettävät liinat ja vastaavat on laitettava tulenkestävään säiliöön, koska ne saattavat syttyä palamaan itsestään.
Sekoitus:	Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä..
Varastointiolosuhteet:	Altistusta ilman ja lämpötilan vaihteluille tulee välttää. Vältä suoraa auringonvaloa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä lämpötiloissa: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Huom:	Hempel's Teak Colour Restorer 67462
JULKAISIJA:	HEMPEL A/S
	6746265220

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.

Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".

Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.

Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.