



HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462

Описание: HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 – пигментированное тунговое масло, содержащее противогрибковые агенты, предотвращающие выцветание. После нанесения дерево приобретает золотистый цвет.

Рекомендовано применять: Новая древесина или древесина, предварительно обработанная маслами или антисептиками, включая тик. Не подходит для палубных работ.

Наличие: Входит в Европейский Яхтенный Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета:	65220/ Тик
Финишное покрытие:	Прозрачный, Коричневый.
Сухой остаток, об. %:	38 ± 1
Теоретический расход:	см. ПРИМЕЧАНИЯ далее
Точка воспламенения:	62 °C [143.6 °F]
Удельный вес:	0.9 кг/л [7.3 фунт/US галлон]
Время высыхания от пыли:	1 приблиз. час(ов) 20°C/68°F (ISO 1517) 2 (приблиз.) ч при 10°C/50°F
Сухая на отлип:	6 - 8 час. 20°C/68°F 12-16 час. при 10°C/50°F
Содержание летучих органических веществ	538 г/л [4.5 фунт/US галлон]

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Метод нанесения:	Кисть / Окунание
Разбавитель (макс. по объему):	Не разбавлять.
Очистка инструмента:	HEMPEL'S THINNER 08231 или HEMPEL'S THINNER 08111
Толщина пленки, сухой:	15 мкм [0.6 мил]
Толщина пленки, мокрой:	50 мкм [2 мил]
Интервал перекрытия, мин.:	В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.:	В соответствии со спецификацией.

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.



HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Новое дерево, кроме тика и пропитанного вакуумом дерева: Пропитайте сухую и чистую поверхность подходящим консервантом, дайте высохнуть. Нанесите два слоя продукта на внутренние участки и три слоя – на участки, подвергаемые атмосферному воздействию.

Новое тиковое дерево и древесина, подвергнутая вакуумной пропитке: Нанести два слоя продукта. Поверхность должна быть полностью чистой и сухой. Тиковое дерево предпочтительно очистить с помощью: HEMPEL'S TEAK CLEANING POWDER 67543.

Предварительно обработанное дерево: Удалить все загрязнения с помощью подходящее моющее средство. Удалить пыль и непрочно держащийся слой вакуумной очисткой.

Обработайте любые оголенные участки соответствующим консервантом (кроме тика). Нанести 1-2 слоя продукта. Для сохранения оттенка желательно разбавить продукт соответствующим консервантом для древесины в пропорции 1:1.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:

Нет.

Примечания

Нанесение

Поверхность должна быть полностью чистой и сухой. Не наносить покрытие при влажности и температурах, указанных ниже: 5°C/41°F.

Влажность древесины должна превышать: 16%.

В закрытых пространствах следует обеспечить надлежащую вентиляцию на время нанесения и сушки.

Фактический расход: 10-20 м²/л/408-846 sq.ft./US gallons для мягких поверхностей. На шероховатых или впитывающих поверхностях расход будет ниже, обычно: 5-10 м²/л/204-408 sq.ft./US gallons.

Поскольку существует возможность самовозгорания обтирочного материала, пропитанного продуктом, он должен быть удален в безопасное место после использования.

Избегайте проведения очистки или шлифовки поверхности с использованием стальных, деревянных и аналогичных материалов, поскольку это может привести к образованию пятен ржавчины.

Примечание:

HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462

Информация, указанная в технологических картах, предназначена для коммерческого использования.

ИЗДАНИЕ:

HEMPEL A/S

6746265220

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

HEMPEL