

**Beskrivning:** "HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 är en pigmenterad träolja innehållande antimögemedel för att förhindra kulörförändringar. Efter behandlingen får träet en gyllenbrun kulör."

**Rekommenderad användning:** För användning på nytt och tidigare oljebehandlat trä, in- och utvändigt, ovan vattenlinjen.

**Tillgänglighet:** Ingår i det Europeiska Yacht sortimentet. Lokal tillgänglighet enligt avtal.

### FYSIKALISKA DATA:

Kulörnr./Kulörer: 65220/ Teak  
Glans: Genomskinlig, Brun.  
Volymtorrhalt, %:  $38 \pm 1$   
Teoretisk sträckförmåga:  $10 - 20 \text{ m}^2/\text{l}$  [401 - 802 sq.ft./US gallon] beroende på porositet  
Flampunkt:  $62^\circ\text{C}$  [ $143.6^\circ\text{F}$ ]  
Specifik vikt:  $0.9 \text{ kg/liter}$  [7.3 lbs/US gallon]  
Beröringstorr: 1 timme  $20^\circ\text{C}/68^\circ\text{F}$   
2 timme eller timmar  $10^\circ\text{C}/50^\circ\text{F}$   
VOC innehåll:  $515 \text{ g/l}$  [4.3 lbs/US gallon]  
Lagringstid: 5 år  $25^\circ\text{C}/77^\circ\text{F}$

*Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.*

### APPLICERINGSANVISNINGAR:

Appliceringsmetod: Pensel / Rulle  
Förtunning (max.vol.): Spädning skall inte ske.  
Rengöring av verktyg: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081  
Indikerad filmtjocklek, torr: Ej relevant  
Indikerad filmtjocklek, våt: Ej relevant

**Säkerhet:** Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs HEMPELs säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

FÖRBEHANDLING:	<p><b>Förbehandling:</b> Se alltid till att alla ytor är rena, fria från olja och torra. Rengör med ett lämpligt rengöringsmedel. Vät ytan med färskvatten. Låt torka..</p> <p><b>Nytt trä:</b> Slipa och avlägsna allt damm. Mätta den torra, rena ytan med lämpligt träbehandlingsmedel och låt torka. <b>Ny teak:</b> Rengör med HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. <b>Tidigare behandlat trä:</b> Avlägsna damm och löst material. Behandla kala fläckar med lämpligt träimpregneringsmedel (inte teak).</p>
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:	<p><b>Metod:</b> Applicera två skikt av produkten på invändiga ytor och tre skikt på områden som utsätts för väder och vind. <b>Tidigare behandlat trä:</b> Applicera 1-2 skikt av produkten.</p> <p>Produkten kan förtunnas 1:1 med lämpligt träimpregneringsmedel för att förbättra färgtonen. Den kan användas på teakdäck och andra trätytor som är utsatta för svårt slitage BARA om den är övermålad med HEMPEL TEAK OIL 67571.</p>
APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN :	Ytan måste vara helt ren och torr vid tidpunkten för applicering och dess temperatur måste vara över daggpunkten för att undvika kondensbildning. Fuktinnehållet i träet ska inte överstiga: 16%. Applicera inte i direkt solljus. I slutna utrymmen söj för fullgod ventilation under applicering och torktid.
REKOMMENDERAT RENGÖRINGSMEDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FÖREGÅENDE SKIKT:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543, HEMPEL'S WOOD IMPREG 02362
EFTERFÖLJANDE SKIKT:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571 - på däck och andra områden utsatta för slitage.
Anmärkningar	Spill, oljerester, kasserade dukar och liknande ska läggas i en brandsäker behållare på grund av risken för självantändning.
Omrörning:	Rör om produkten väl före användning..
Lagringsförhållanden:	Exponering för luft- och temperaturvariationer ska undvikas. Undvik direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Övermålning:	Ej relevant
Anmärkning:	<b>HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462</b>
UTGIVEN AV:	HEMPEL A/S

6746265220

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.

För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.

Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL'S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare och Säljare avsägar sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion.

Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.