

Descrição: O HEMPEL'S TEAK OIL 67571 é um óleo natural de boa penetração que proporciona uma limpeza fácil e resistência às condições atmosféricas, à água e à sujidade. Contém agentes antifungos.

Uso recomendado: Para utilização em madeira nova, bem como em madeira anteriormente tratada, interior e exterior, acima da linha de água.

Disponibilidade: Faz parte do Assortment Europeu de lates: Disponibilidade local sujeita a confirmação.

CONSTANTES FÍSICAS:

Nºs de Cor /Cores: 00000/ Transparente
Acabamento: Transparente
Volume de sólidos, %: 21 ± 1
Rendimento teórico: 4 - 12 m²/l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] dependendo da porosidade
Ponto de inflamação: 62 °C [143.6 °F]
Massa volúmica: 0.8 kg/litro [7 lbs/galão US]
Secagem ao tato: 8 hora(s) 20 micron/0.8 mils
16 hora(s) 10°C/50°F
Teor de COV: 621 g/l [5.2 lbs/galão US]
Tempo de armazenagem: 5 anos 25°C/77°F

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL.

PORMENORES DE APLICAÇÃO:

Método de aplicação: Trincha / Rolo
Diluyente (vol.max.): Não diluir.
Limpeza das ferramentas: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Espessura seca de filme indicada: Não é relevante.
Espessura húmida de filme indicada: Não é relevante.

Segurança: Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:	Preparação: Certifique-se sempre de que todas as superfícies estão limpas, isentas de óleo e secas. Limpe com um detergente adequado. Enxágue a superfície com água doce. Deixe secar. Madeira nova: Limpar com HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. As superfícies rugosas podem ser lixadas. Remova pó e material solto. Madeira previamente tratada: Remova pó e material solto.
APLICAÇÃO DO PRODUTO:	Método: Aplique uma demão de saturação diretamente na superfície. Deixe a madeira absorver o óleo. Qualquer excesso de produto deve ser removido com panos limpos para evitar a formação de uma película brilhante após a secagem. Para trabalhos de manutenção, aplique uma demão fina do produto. . Remova o excesso de material antes de secar. Não é adequado para madeira envernizada nem pintada. Pode ser utilizado para recobrir o HEMPEL'S TEAK COLOUR RESTORER 67462 em áreas de utilização intensiva.
CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO :	A superfície deverá estar totalmente limpa e seca aquando da aplicação, e a temperatura acima do ponto de orvalho para evitar condensação. A humidade na madeira não deverá exceder: 16%. Não aplique em locais onde haja incidência direta da luz solar. Em espaços confinados providenciar uma ventilação adequada durante a aplicação e a secagem.
DETERGENTE RECOMENDADO :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
DEMÃO ANTERIOR::	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
DEMÃO SEGUINTE:	Não tem.
OBSERVAÇÕES:	Derrames, resíduos de óleo, panos descartados e materiais semelhantes deverão ser colocados num contentor à prova de fogo devido ao risco de autoignição.
Mistura:	Mexa bem o produto antes de utilizar.
Condições de armazenagem:	Deve-se evitar a exposição ao ar e variações de temperatura. Evite a incidência direta de luz solar. Manter o recipiente bem fechado. Armazene a temperaturas: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Recobrimento:	Não é relevante
Nota:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
EMIÇÃO:	HEMPEL A/S

6757100000

Esta Informação Técnica anula as previamente emitidas.

Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das Informações Técnicas de produtos, disponíveis em www.hempel.com.

Os dados, especificações, instruções e recomendações apresentadas nesta ficha técnica representam apenas o resultado de testes ou a experiência obtida em condições bem definidas e controladas. A exatidão, a exaustividade e a adequabilidade dos dados constantes, nas condições reais de utilização dos produtos, são determinadas exclusivamente pelo Comprador e/ou Utilizador.

O fornecimento de produtos e a prestação de assistência técnica são feitos ao abrigo do estabelecido nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, exceto se diferentemente acordado, por escrito. O Produtor e Vendedor não assume, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, exceto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos diretos ou indiretos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendado acima, no verso, ou de qualquer outro modo.

Estes dados podem ser alterados sem aviso prévio e perdem efeito cinco anos após a data de emissão desta ficha técnica.