

Beskrivning: HEMPEL'S TEAK OIL 67571 är en naturbaserad olja med god inträngningsförmåga. Bildar en väderresistent yta som motstår smuts och vatten vilket möjliggör enkel tvättning av träet. Innehåller antimögelmedel.

Rekommenderad användning: För användning på nytt och tidigare oljebehandlat trä, in- och utvändigt, ovan vattenlinjen.

Tillgänglighet: Ingår i det Europeiska Yacht sortimentet. Lokal tillgänglighet enligt avtal.

FYSIKALISKA DATA:

Kulörnr./Kulörer: 00000/ Genomskinlig
Glans: Genomskinlig
Volymtorrhalt, %: 21 ± 1
Teoretisk sträckförmåga: 4 - 12 m²/l [160.4 - 481.2 sq.ft./US gallon] beroende på porositet
Flampunkt: 62 °C [143.6 °F]
Specifik vikt: 0.8 kg/liter [7 lbs/US gallon]
Beröringstorr: 8 timme eller timmar 20 mikron/0.8 mil
16 timme eller timmar 10°C/50°F
VOC innehåll: 621 g/l [5.2 lbs/US gallon]
Lagringstid: 5 år 25°C/77°F

Angivna fysikaliska data är nominella i enlighet med Hempel koncernens godkända formuleringar.

APPLICERINGSANVISNINGAR:

Appliceringsmetod: Pensel / Rulle
Förtunning (max.vol.): Spädning skall inte ske.
Rengöring av verktyg: HEMPEL'S THINNER 808 (No 3) 08081
Indikerad filmtjocklek, torr: Ej relevant.
Indikerad filmtjocklek, våt: Ej relevant.

Säkerhet: Hantera försiktigt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Läs HEMPEL's säkerhetsdatablad gällande material samt följ lokala och nationella säkerhetsbestämmelser.

FÖRBEHANDLING:	Förbehandling: Se alltid till att alla ytor är rena, fria från olja och torra. Rengör med ett lämpligt rengöringsmedel. Vät ytan med färskvatten. Låt torka. Nytt trä: Rengör med HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543. Ojämna ytor kan slipas. Avlägsna damm och löst material. Tidigare behandlat trä: Avlägsna damm och löst material.
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN:	Metod: Applicera ett mättnadsskikt direkt på ytan. Låt oljan absorberas in i träet. Överskott av produkten ska avlägsnas med rena trasor för att undvika en blank film efter torkning. För underhåll appliceras ett tunt lager av produkten.. Avlägsna överflödigt material innan det torkar. Lämpar sig inte för lackerat eller målat trä. Kan användas för att måla över HEMPEL TEAK COLOUR RESTORER 67462 på områden som används mycket.
APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN :	Ytan måste vara helt ren och torr vid tidpunkten för applicering och dess temperatur måste vara över dagpunkten för att undvika kondensbildning. Fuktinnehållet i träet ska inte överstiga: 16%. Applicera inte i direkt solljus. I slutna utrymmen sörj för fullgod ventilation under applicering och torktid.
REKOMMENDERAT RENGÖRINGSMEDEL :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
FÖREGÅENDE SKIKT:	HEMPEL'S TEAK CLEANER 67543
EFTERFÖLJANDE SKIKT:	Inga.
Anmärkningar	Spill, oljerester, kasserade dukar och liknande ska läggas i en brandsäker behållare på grund av risken för självantändning.
Omrörning:	Rör om produkten väl före användning..
Lagringsförhållanden:	Exponering för luft- och temperaturvariationer ska undvikas. Undvik direkt solljus. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaringstemperaturer: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Övermålning:	Ej relevant
Anmärkning:	HEMPEL'S TEAK OIL 67571
UTGIVEN AV:	HEMPEL A/S

6757100000

Detta Produktdatablad ersätter tidigare utgåvor.

För definitioner och omfattning hänvisas till Förklaringar till Produktdatablad. Data, specifikationer, vägledningar och rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad representerar endast testresultat och erfarenheter gjorda under kontrollerade förhållanden eller speciellt definierade förhållanden. Deras korrekthet, fullständighet och/eller applicerbarhet i de aktuella förhållandena, och den enskilda användningen av produkten, måste slutligen avgöras av Köparen/Användaren ensam.

Produkter levereras och teknisk rådgivning lämnas i enlighet med villkor angivna i HEMPEL'S GENERAL CONDITIONS OF SALE, DELIVERY AND SERVICE, om inte annat skriftligen avtalats. Tillverkare och Säljare avstår sig, och Köpare och/eller Användare avstår från rätten till, alla krav på ansvar, inkluderande men inte begränsat till underlåtenhet, utanför vad som anges i GENERAL CONDITIONS avseende resultat, skada, direkta eller indirekta förluster som orsakas av användandet av Produkter och/eller rekommendationer lämnade i detta Produktdatablad/Appliceringsinstruktion.

Produktdatablad uppdateras utan föregående meddelande och upphör att gälla fem år efter utfärdande datum.