



HEMPEL'S TAPECRETE MARINE COAT 68180

| | |
|------------------------------|--|
| Beskrivelse: | HEMPEL'S TAPECRETE MARINE COATING 68180 er en to-komponent, lys sementmaling med høyt tørrstoffinnhold. Den leveres/består av en pulver-komponent med maksimal kornstørrelse på 0,5 mm og en vannbasert akryl-dispersjon. |
| Anbefalt bruk: | For bruk til reparasjon og vedlikehold under fuktige forhold hvor tradisjonelle malinger ikke er egnet. Det herdede belegget er mekanisk robust. Produktet er ikke egnet i forbindelse med galvanisert stål eller katodisk beskyttelse. Det er heller ikke egnet til overmaling på sinkshopprimede overflater eller på PVB-shopprimede overflater ("Wash primers").. |
| Driftstemperaturer: | Maksimum, bare tørr eksponering: 120°C/248°F I vann (ingen temperaturgradient): 40°C/105°F |
| Tilgjengelighet : | Inngår ikke i standardsortimentet. Tilgjengelig kun etter spesial avtale. |
| PRODUKTDATA: | |
| Fargenumre/Colours: | 11670*/ Grå. |
| Finish/Glans: | Matt |
| Volum tørrstoff, %: | 94 (mikroskopisk evaluering) |
| Teoretisk spredeevne: | 1.3 m²/l [52.1 sq.ft./US gallon] til 750 micron/30 mils |
| Flammepunkt: | Ingen. |
| Spesifikkvekt: | 2.2 kg/liter [18.4 pund / US gallon] |
| VOC-innhold: | 0 g/l [0 pund / US gallon] <i>*andre farger ifølge sortimentslisten.</i> |
| | <i>De angitte produktdata er nominelle data fastsatt i overensstemmelse med HEMPEL-gruppens godkjente resepter..</i> |
| PÅFØRINGSDATA: | |
| Påføringsmetode: | Pensel eller sprøyte. Sprøytepåføring krever en skruerpumpe tilsvarende PutzmeisterTS 3, utstyrt med Putzmeisters plastsprøytepistol 071473.006. Bruk en 25 mm slange og et lufttrykk på 2–3 bar til forstøvning. (Konsulter separat PÅFØRINGSINSTRUKS/APPLICATION INSTRUCTIONS) |
| Tynner (maks.vol.): | se ANMERKNINGER neste side |
| Brukstid: | 3 ca. time(r) 20°C Brukstiden er svært avhengig av riktig blanding. Se separat APPLICATION INSTRUCTIONS |
| Rengjøring av verktøy: | Ferskvann |
| Tørrfilmtykkelse: | 750 mikron [30 mils] se ANMERKNINGER neste side |
| Våtfilmtykkelse: | 750 mikron [30 mils] |
| Overmalingsintervall, min.: | Ifølge separat PÅFØRINGSINSTRUKS |
| Overmalingsintervall, maks.: | Ifølge separat PÅFØRINGSINSTRUKS |
| Sikkerhet: | Håndteres med forsiktighet. Før og under bruk; les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje, konsulter produktets HMS-datablad og etterlev alle lokale eller nasjonale sikkerhets bestemmelser. |



HEMPEL'S TAPECRETE MARINE COAT 68180

| | |
|--|---|
| FORBEHANDLING: | Olje og fett må fjernes med et egnet rengjøringsmiddel, mens salter og andre urenheter fjernes med spylning med ferskvann (høyt trykk) før blåsning. Fjern rust og kalk til et nivå tilsvarende minimum Sa 1 eller St 2. Fjern kalk i stedet for å polere for å unngå flassing under bruk. Spyl faste og intakte områder med ferskvann. Eksisterende epoksy- eller kulltjæreepoksysystemer må mattes jevnt med sliping eller sandblåsning. Forbehandling av overflaten med vann, f.eks. vannjetting og våt sandblåsning, kan være fordelaktig å bruke sammen med det fuktherdende produktet som tåler dugget overflate. |
| PÅFØRINGSBETINGELSER: | Absolutt minste overflatetemperatur er 10 °C, og maksimal overflatetemperatur bør være mindre enn 30 °C. Under påføringen er det ingen begrensninger for relativ fuktighet, dvs. at overflaten kan være fuktig, men stillestående vann og dråper må fjernes. |
| Anmerkninger: | Blanding: TAPECRETE LIQUID 68189 leveres i plastspann á 5 liter eller i 200-liters fat. TAPECRETE MARINE COATING DRY MIX 68186 leveres i 25 kg plastførede papirsekker, nedlagt i 20-liters fat i plast. Frengangsmåte for blanding: Rør godt i væsken, spesielt hvis bare deler av skal brukes. Hell væsken over i en 20-liters dunk eller et egnet blandekar, og tilsett pulveret sakte under grundig omrøring med en standard mørtelblander eller et langsomtgående, spiralformet røreverk. Fortsett til blandingen er jevn og klumpfri (ca. fem minutter). La deretter blandingen stå og virke i ti minutter før den blandes på nytt. Det henvises til separat APPLICATION INSTRUCTIONS. Blandingsforhold: Bland fem liter TAPECRETE LIQUID med 25 kg TAPECRETE MARINE COATING DRY MIX 68186 for påføring med sprøyte (13,8 liter blandet maling). Ved påføring med børste blandes seks liter TAPECRETE LIQUID med 25 kg TAPECRETE MARINE COATING DRY MIX 68186 (14,8 liter blandet maling). |
| Filmtykkelse/tynning | Tynning er vanligvis ikke nødvendig. 1–2 % TAPECRETE LIQUID 68189 kan imidlertid brukes til å justere viskositeten. Ikke bruk vann. Se separat APPLICATION INSTRUCTIONS Produktet spesifiseres vanligvis i to strøk: Ferskvannstanker: to strøk, hvert på minimum 0,5 mm. Ballasttanker: to strøk, hvert på minimum 0,75 mm. |
| Herding før bruk og fylling av tanker: | Ferskvannstanker kan fylles etter 24 timer. Før tanken til drikkevann tas i bruk, skal den fylles to ganger med ferskvann. Vannet skal stå i minst 24 timer hver gang. Skyll med ferskvann helt til slutt. Ballasttanker må spyles med ferskvann 24 timer etter påføring. Hold overflaten fuktig i to dager til, og spyl deretter med ferskvann. Alternativt kan ballasttankene fylles med ferskvann 24 timer etter påføring og stå i to døgn før sjøvann fylles på. Hvis malingen er påført riktig skal overflaten kjennes hard, ha god vedheft og være fri for krittning eller løse flak. |
| Storage Conditions: | Lagre TAPECRETE LIQUID 68189 ved temperaturer over 1 °C og under 40 °C. TAPECRETE MARINE COATING DRY MIX 68186 må lagres under tørre forhold. |
| Vedlikehold: | Regelmessig vedlikehold av malingen utføres ved å skrape eller slippe av løst materiale, for deretter å påføre TAPECRETE MARINE COATING 68180 med børste til du oppnår minimum 1 mm tørrfilmtykkelse (vanligvis to strøk). |
| Overmalingsintervall: | Det riktige minste overmalingsintervallet er oppnådd hvis trykket fra børsten eller sprøyten ikke mekanisk ødelegger det første strøket ved overmaling. Hvis ikke dette resultatet oppnås innen 2–3 timer, må du luften litt ekstra. |
| Merk: | HEMPEL'S TAPECRETE MARINE COAT 68180 Kun til profesjonell bruk. |
| UTGITT AV: | HEMPEL A/S |

6818011670

Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.

For definisjoner, forklaringer og utfyllende informasjon henvises til "Forklaringer til produktdatabladene" som er tilgjengelig på www.hempel.com. Data, spesifikasjoner og anbefalinger gitt i dette databladet er basert på laboratorieforsøk eller praktiske erfaringer under kontrollerte og vel definerte forhold. Deres nøyaktighet, fullstendighet og egnethet under de aktuelle bruksforhold av produktet er utelukkende kjøper eller bruker ansvarlig for.

Produktene leveres og all teknisk assistanse skjer i henhold til HEMPEL'S GENERELLE VILKÅR FOR SALG, LEVERING OG SERVICE, med mindre annen skriftlig avtale foreligger. Produsent og selger påtar seg ikke andre forpliktelser eller ansvar enn det som er angitt her, både med hensyn til oppnådde resultater som eventuelle skader og/eller direkte og indirekte tap som følger av bruk av våre produkter som anvist eller på annen måte.

Dette produktdatabladet kan endres uten varsel og blir ugyldig 5 år etter utgivelsesdato